

ProfiDur Lackspachtel

für innen und außen – für Holz und Metall
zum Glätten von Unebenheiten und kleinen Löchern
gut schleifbar – weiß



1. Produkteigenschaften und Anwendungsbereich

Weißer, gebrauchsfertiger, leicht zu verarbeitender und porenfüllender Dispersionsspachtel zum Glätten von Unebenheiten. Sehr ergiebig und gut schleifbar. Überarbeitbar mit Schöner Wohnen ProfiDur- und DurAcryl Lacken. Die richtige Wahl auf grundiertem Holz (nur innen) und Metall.

Farbton
Weiß

Dichte
Ca. 1,7 g/cm³

Inhaltsstoffe
Polystyrolacrylatdispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, Schwerspat, Talkum, Dolomit, Wasser, Aliphate, Additive, Konservierungsmittel.

2. Verarbeitung

Verarbeitungstechniken
Mit einem Japanspachtel auftragen.

Verarbeitungstemperatur
Nicht unter +5 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten.

Verbrauch
Ca. 250-350 g/m² je Schicht, in Abhängigkeit von Größe und Umfang der Schadstelle.

Untergrundvorbereitung
Die Verarbeitung erfolgt auf trockenen, sauberen, festen und trennmittelfreien Untergründen.

Untergründe	Grundierung	Spachtelung	Zwischen- und Schlussanstrich
ungestrichenes Holz, rohe Holzstellen (nur innen)	1x ProfiDur Vorstreichfarbe	ProfiDur Lackspachtel, ggf. mehrmals auftragen	Je nach Anforderung mit z. B. ProfiDur Buntlack glänzend bzw. seidenmatt
Eisen und Stahl	1x Universalgrund oder ProfiDur Rostschutzgrund, außen 2x		

Verarbeitungshinweise

ProfiDur Lackspachtel nach der Grundierung mit einem Japanspachtel dünn und gleichmäßig auftragen. Bei sehr rauen Untergründen den Vorgang wiederholen.

Trockenzeit (bei 20 °C, 65 % r. F.)

Nach Trocknung von 2-4 Stunden ist **ProfiDur Lackspachtel** schleif- und überarbeitbar. Bei niedrigeren Temperaturen und/oder höherer Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trocknung entsprechend.

3. Nach der Verarbeitung

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Abfallschlüssel-Nr. 080409 (gemäß AVV).

Werkzeugreinigung

Das Werkzeug nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen.

Lagerung/Transport

Anbruchgebinde mit Folie abdecken und dicht verschließen. Kühl und trocken lagern. ADR/RID: Kein Gefahrgut / Wassergefährdungsklasse: WGK 1, nach VwVwS

4. Wichtige Hinweise

Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Spachtel sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation/Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Beim Schleifen eine Staubmaske tragen.

Beratung für Isothiazolinonallergiker unter Tel.-Nr. +49 (0)180 5326655 (0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.). Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

5. Allgemeines

Alle Angaben und Werte sind das Produkt intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand geben, bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieses Merkblattes verlieren alle vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit. Für weiter gehende Fragen stehen Ihnen unsere Experten unter der Telefonnummer +49 (0)180 535834437 (0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) zur Verfügung.

Stand: Oktober 2012