

## Aquadicht

Dauerelastischer, einkomponentiger Fugendichtstoff auf Silikonkautschukbasis (essigvernetzend).

### Anwendung:

PROBAU Aquadicht ist speziell für die Konstruktion von rahmenlosen Vollglas-Aquarien für Süß- und Salzwasser bis 400 Liter sowie für Terrarien und Plantarien geeignet.

### Werkstoff:

PROBAU Aquadicht härtet in Kontakt mit Luftfeuchtigkeit aus. Der Eigengeruch verliert sich nach endgültiger Durchhärtung. Während des Glättens darf das Glättmittel die Silikonfuge nicht unterspülen. Vor der Erstbefüllung des Aquariumbeckens mit Wasser muss der Silikondichtstoff vollständig ausgehärtet sein. Die Aushärtezeit hängt von der Fugendimension (Schichtstärke) ab und kann 4-8 Tage betragen. Anschließend muss das Aquarium 3 – 4 mal 24 Stunden lang mit frischem Wasser nachgespült werden, um die letzten Reste des Vulkanisationsproduktes (Essigsäure) zu entfernen. Nach erfolgter Aushärtung ist das Produkt völlig geruchslos, physiologisch unbedenklich und indifferent. Haftprüfungen vor Anwendung werden empfohlen.

### Untergrund:

Die Fugenflanken müssen trocken, schmutz-, öl- und fettfrei sein. Zuvor den Untergrund unter Verwendung eines sauberen und farbstofffreien Tuches mit einem fettlösenden und rückstandsfrei abdampfenden Lösemittel entfetten.

### Verbrauch:

Ausreichend für ca. 6 m bei einer 10 mm breiten Fuge.

### Verarbeitungs- / Aushärungszeiten,- temperaturen:

Hautbildungszeit: Nach ca. 5 Minuten. Durchhärtung: Bei einer 5 x 5 mm Fuge bei ca. + 20 °C und mittlerer rel. Luftfeuchte: ca. 3 – 4 Tage.

Temperaturbereich bei der Verarbeitung: ca. +5 °C bis ca. +40 °C.

### Temperaturbeständigkeit:

ca. -40°C bis ca. +180°C.

### Lagerung:

Trocken, kühl und frostfrei.

### Inhalt:

310 ml

### Farben:

transparent

### Mindesthaltbarkeitsdatum:

In ungeöffneter Originalverpackung 18 Monate ab Herstellungsdatum, siehe Stempelaufdruck.

### Entsorgung:

Nur ein restentleertes Gebinde ist recyclingfähig.



## Aquadicht

**Hinweis:**

Hinweise auf der Verpackung beachten.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

**Weitere Auskünfte durch:**

Service-Hotline: 0049 (0) 180/3 000 462

**BAHAG AG**  
Postfach 100561  
D-68005 Mannheim

**BAUHAUS SCHWEIZ AG**  
Sägetstrasse 5  
CH-3123 Belp / Bern

**BAHAG AG**  
Postfach 4000  
A-4600 Wels

**BAUHAUS ZAGREB k.d.**  
Škorpi Kora 27  
HR-10000 Zagreb