

Bitumen Kaltklebemasse

Gebrauchsfertige Reparatur- und Abdichtungsmasse zum Ausbessern und Abdichten von Rissen und Löchern bei Bitumen-Dachbahnen, Fehlstellen bei Durchbrüchen, Abschlüssen und Rohrdurchführungen sowie zur Erhaltung von bituminösen Dacheindeckungen auf waagerechten und senkrechten Flächen.



Verwendungszweck:

Zum Verkleben von Bitumen-Dach- und -Dichtungsbahnen auf Flach- oder leicht geneigten Dächern sowohl aufeinander als auch auf Dachflächen aus Mineralbaustoffen. Auch geeignet zum Verkleben von neuen Bitumen-Dachpappen auf alten, porösen Bitumen-Dachpappen. Bitumen Kaltklebemasse darf nur bei Flachdächern mit einer Dachneigung von maximal 5° angewendet werden.

Werkstoff:

Einkomponentiger, lösemittelfreier, geruchsarmer und streichbarer Bitumenklebstoff auf Basis einer polymer-modifizierten Bitumenemulsion zur Verklebung von Bitumendachbahnen.

Geeignete Untergründe:

Bituminöse Dachdichtungsbahnen, alte Dachpappeneindeckungen; Dachflächen aus Mineralbaustoffen; Beton, Mauerwerk, Putz, Eternit, Metall, Holz, Lochvliesbahnen sowie Flächen mit alten Bitumenanstrichen.

Untergrund:

Der Untergrund muss sauber, fest, eben, tragfähig, frostfrei, trocken, formbeständig, frei von Nestern und klaffenden Rissen und frei von haftungsmindernden Stoffen sein (bspw. Öl, Wachs, Trennmittel, Lack- und Farbstoffe, Ausblühungen). Zu bearbeitende Dachflächen besenrein kehren. Saugfähige und mineralische Untergründe zur Verbesserung der Haftung mit PROBAU Bitumen Kombi-Voranstrich grundieren.

Verbrauch:

Ca. 0,7–1,5 kg/m².

Verarbeitung:

Bitumen Kaltklebemasse darf nicht auf nassen Untergründen, bei Regen, bei aufziehendem Regen, bei drohendem Frost, bei Schnee oder bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter +5 °C oder über +30 °C verarbeitet werden. Starke Sonneneinstrahlung auf die frische Beschichtung ist zu vermeiden. Temperaturen unter +10 °C und eine hohe Luftfeuchtigkeit verlängern die Durchtrocknungszeiten. Nicht auf erhitzte Untergründe auftragen (z. B. durch starke Sonneneinstrahlung)! Leicht feuchte Untergründe können bearbeitet werden. Frisch aufgetragene Masse vor Regen, Frost und starker Sonneneinstrahlung schützen. Die Klebemasse vor Verarbeitung gut aufrühren. Bitumen Kaltklebemasse wird mit einem Gummischieber, einem Dachdeckerbesen oder einer Rolle gleichmäßig auf den vorbereiteten Untergrund aufgetragen. Die Schichtdicken sind mit 1,5 mm bis 2,0 mm zu berücksichtigen. Bei kleineren Flächen kann der Auftrag mit einem Spachtel erfolgen. Nach einer Trocknungszeit von 10 – 15 Minuten die Bitumen-Dachbahnen blasenfrei einrollen und fest andrücken bis der Bitumen Kaltklebemasse an den Nähten heraus quillt. Im Stoßbereich die Bitumen-Dachbahnen mit einer Überlappung von mindestens 10 cm verkleben. An den Nähten und Stößen austretender Bitumen Kaltklebemasse mit einer Glättkelle glatt streichen. Die erste Lage Dachbahn muss genagelt werden, oder es ist eine Selbstklebebahn zu verwenden. Beim Verkleben von Bitumen-Dachbahnen auf alte Bitumen-Dachbahnen oder nicht saugende Untergründe sind Trockenzeiten von bis zu zwei Wochen, je nach Temperatur und Untergrund, zu berücksichtigen. Werkzeuge direkt nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Die Erhärtungszeit der Klebemasse beträgt ca. 10–14 Tage.

Bitumen Kaltklebemasse

Werkzeuge:

Spachtel, Glättkelle, Gummischieber, Besen, Quast, Rolle.

Temperaturbereich bei der Verarbeitung:

Ab +5 °C bis +30 °C verarbeitbar. Gilt für Luft, Untergrund und Material.

Zeitangaben:

Beziehen sich auf den normalen Temperaturbereich von 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte.

Lagerung:

Kühl, trocken und frostfrei auf Palette ca. 12 Monate lagerfähig.

Zusammensetzung:

Einkomponentiger, lösemittelfreier, geruchsarmer und streichbarer Bitumenklebstoff auf Basis einer polymer-modifizierten Bitumenemulsion.

Lieferform:

Eimer 5 kg; Eimer 10 kg

Sicherheitshinweise:

Nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP). Die beim Umgang mit Baustoffen/Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Dieses Produkt wurde mit einem Biozidprodukt behandelt. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Weitere Informationen können dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden! GISCODE BBP 10

Haftungssatz:

Hinweise auf der Verpackung beachten. Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Weitere Auskünfte durch:

Service-Hotline: 0049 (0) 611-1707 189

BAHAG AG
Postfach 100561
D-68005 Mannheim

BAUHAUS SCHWEIZ AG
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp / Bern

BAHAG AG
Postfach 4000
A-4600 Wels

BAUHAUS ZAGREB k.d.
Skorpi Kora 27
HR-10000 Zagreb