

Bitumen Spachtelmasse

Gebrauchsfertige Reparatur- und Abdichtungsmasse zum Ausbessern und Abdichten von Rissen und Löchern bei Bitumen-Dachbahnen, Fehlstellen bei Durchbrüchen, Abschlüssen und Rohrdurchführungen sowie zur Erhaltung von bituminösen Dacheindeckungen.

Verwendungszweck:

Lösemittelfrei, kalt verarbeitbare, faserarmierte, standfeste Bitumen Spachtelmasse zur Beseitigung von Undichtigkeiten auf Bitumen- und Blechdächern. Zum Abspachteln und Eindichten von Dachanschlüssen, Fugen, Lüftern u. Ä. Zum Schließen von Durchbrüchen und Mauerwerksanschlüssen.

Werkstoff:

Einkomponentige, lösemittelfreie, flexible, geruchsarme und spachtelbare Reparatur- und Abdichtungsmasse auf Bitumen-Basis.

Geeignete Untergründe:

Beton, Mauerwerk, Putz, Metall, Holz, alte Bitumenanstriche sowie bituminöse Dachdichtungsbahnen

Untergrund:

Der Untergrund muss sauber, fest, eben, tragfähig, frostfrei, trocken, formbeständig, frei von Nestern und klaffenden Rissen und frei von haftungsmindernden Stoffen sein (bspw. Öl, Wachs, Trennmittel, Lack- und Farbreste, Ausblühungen). Saugfähige und mineralische Untergründe zur Verbesserung der Haftung mit PROBAU Bitumen Kombi-Voranstrich grundieren.

Verbrauch:

Ca. 1,0 kg/m² je mm Schichtdicke.

Verarbeitung:

Bitumen Spachtelmasse darf nicht auf nassen Untergründen, bei Regen, bei aufziehendem Regen, bei drohendem Frost, bei Schnee oder bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter +5 °C oder über +35 °C verarbeitet werden. Starke Sonneneinstrahlung auf die frische Beschichtung ist zu vermeiden. Temperaturen unter +10 °C und eine hohe Luftfeuchtigkeit verlängern die Durchtrochnungszeiten. Nicht auf erhitzte Untergründe auftragen (z. B. durch starke Sonneneinstrahlung)! Leicht feuchte Untergründe können gespachtelt werden. Frisch aufgetragene Masse vor Regen, Frost und starker Sonneneinstrahlung schützen. Die Spachtelmasse vor Verarbeitung gut aufrühren. Bitumen Spachtelmasse auf den Untergrund mit einem Spachtel in der gewünschten Schichtdicke auftragen. Bei Schichtdicken größer als 4 mm ist mehrlagig zu arbeiten. Dabei muss jede Lage vor Auftrag der letzten Schicht durchgetrocknet sein. Bei optimalen Bedingungen (trockene Witterung und gute Ablüftung) kann der Folgeanstrich nach ca. 20 Minuten durchgeführt werden. Bei Blasenbildung auf alten Bitumenbahnen diese mit einem Messer kreuzförmig aufschneiden und Bahnen zurückklappen. Untergrund trocknen und Bitumen Spachtelmasse auftragen. Anschließend Bahnen in die Masse eindrücken und nochmals die reparierte Stelle überspachteln. Werkzeuge direkt nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Das Reinigungswasser ist aufzufangen und einer geeigneten Entsorgung zuzuführen.



Bitumen Spachtelmasse

Werkzeuge:

Glättkelle, Spachtel, Pinsel, Quast, Niederdruck-Bitumenspritze (Minstdurchmesser der Düse 5 mm; Arbeitsdruck 5 – 10 bar)

Temperaturbereich bei der Verarbeitung:

Ab +5 °C bis +35°C verarbeitbar. Gilt für Luft, Untergrund und Material. Die Trocknungszeit beträgt ca. 24 Stunden je nach Schichtdicke, Temperatur und Untergrund.

Zeitangaben:

Beziehen sich auf den normalen Temperaturbereich von 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte.

Lagerung:

Kühl, trocken und frostfrei auf Palette ca. 12 Monate lagerfähig.

Zusammensetzung:

Einkomponentige, lösemittelfreie, Reparatur- und Abdichtungsmasse auf Bitumen-Basis.

Lieferform:

Dose 1 kg, Eimer 5 kg, Eimer 10 kg

Sicherheitshinweise:

Nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Verordnung (EG)Nr. 1272/2008 (CLP). Die beim Umgang mit Baustoffen/Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Dieses Produkt wurde mit einem Biozidprodukt behandelt. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Weitere Informationen können dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden! Dieses Produkt enthält Mikroplastik. Die enthaltenen synthetischen Polymikropartikel unterliegen den Bestimmungen gemäß Eintrag 78 des Anhangs XVII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates. Vermeiden Sie das Eindringen in die Umwelt. Sammeln Sie verschüttetes Produkt auf. Leiten Sie Spülwasser nicht in die Umwelt ein. Entsorgen Sie Abfälle gemäß den örtlichen Vorschriften. GISCODE BBP 10

Haftungssatz:

Hinweise auf der Verpackung beachten. Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Weitere Auskünfte durch:

Service-Hotline: 0049 (0) 611-1707 189

BAHAG AG
Postfach 100561
D-68005 Mannheim

BAUHAUS SCHWEIZ AG
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp / Bern

BAHAG AG
Postfach 4000
A-4600 Wels

BAUHAUS ZAGREB k.d.
Skorpi Kora 27
HR-10000 Zagreb