

CX MAUERMÖRTEL

NORMBEZEICHNUNG:

EN 998-2: Normalmauermörtel(G) M5

ZUSAMMENSETZUNG:

Portlandzement, Kalkhydrat, Gesteinskörnung, Zusatzstoffe die die Verarbeitbarkeit und Nutzungseigenschaften verbessern.

ANWENDUNG:

Zum Aufmauern von bauüblichen Mauersteinen (z.B. Ziegel, Hohlziegel, Betonsteine, Leichtbetonsteine...) • Für die meisten Belastungen geeignet.

VERARBEITUNG:

Händische Verarbeitung im Freifallmischer - Mischzeit ca. 3 Minuten. Maschinelle Verarbeitung mit verschiedenen Durchlaufmischern bzw. Horizontalmischern. Das frisch versetzte Mauerwerk ist vor zu schnellem Austrocknen (z.B. direkte Sonneneinstrahlung), Regeneinwirkung und Frost zu schützen. Die länderspezifischen Verarbeitungsrichtlinien und Normen sind einzuhalten.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG:

Die Vorbereitung des Untergrundes hat nach den gültigen Normen und Richtlinien zu erfolgen. Der Untergrund muss staubfrei, entfettet und sauber sein. Stark saugende Untergründe ausreichend vornässen. Die Verarbeitungsrichtlinien der Mauersteinhersteller sind einzuhalten.

QUALITÄTSSICHERUNG:

Überwachung durch unser Werkslabor und durch eine staatlich akkreditierte Prüfanstalt.

HINWEIS:

- Als Anmachwasser muss Wasser in Trinkwasserqualität verwendet werden.
- Jegliche Beimischung anderer Stoffe ist nicht zulässig.
- Nicht unter +5 °C Luft- und Untergrundtemperatur verarbeiten!
- Für Ersthilfemaßnahmen beachten Sie bitte unsere Sicherheitsdatenblätter!

TECHNISCHE PARAMETER:

- | | |
|--|---|
| - Druckfestigkeit: | > 5 MPa |
| - Körnung: | ≤ 4 mm |
| - Verbrauch: | ca. 1,7 kg je Liter Nassmörtel |
| - Wasserbedarf: | ca. 0,15 l/kg Trockenmörtel |
| - Verarbeitbar: | ca. 1,5 Std. (bei 20 °C und 50 % Rel.LF.) |
| - Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10,TR}$: | 0,83 W/mK (Tabellenwert) |

LIEFERFORM:

Art. Nr. BC1 011 40 40 Z0A, 40 kg Säcke, 35 Säcke/Palette/1.400 kg (foliert)

LAGERUNG:

Trocken und frostfrei in Originalverpackung auf Holzrost 6 Monate lagerfähig.

VERTRIEB:

Cemix Trockenbaustoffe
Lasselsberger GmbH
Wienerstraße 71 | 3380 Pöchlarn, Austria
Tel.: +43(0)2757/7502-0 | Fax: +43(0)2757/7502-233
dispo@cemix.at

www.cemix.at