



Ficha técnica

Piso Laminado con recubrimiento directo, clase de uso de acuerdo con EN 13329: **23/33 - AC5**

DIMENSIONES				
dimensiones	Espesor (d)	12 ± 0,50 mm · dmax - dmin ≤ 0,50 mm		
	Longitud	1288 ± 0,50 mm		
	Ancho (b)	195 ± 0,10 mm · bmax - bmin ≤ 0,20 mm		
Perfil	Parte larga	twinclic+	Parte corta	1 clic 2go pure+
Biselado	Parte larga	v-groove	Parte corta	v-groove



Uso doméstico alto



Uso comercial alto

TOLERANCIA		
Perpendicularidad	EN 13329	≤ 0,20 mm
Rectitud	EN 13329	≤ 0,30 mm
Curvatura transversal	EN 13329	Cóncavo: ≤ 0,15% · Convexo: ≤ 0,20%
Curvatura longitudinal	EN 13329	Cóncavo: ≤ 0,50% · Convexo: ≤ 1,00%
Brechas entre biselados	EN 13329	Medida promedia: ≤ 0,15 mm · Máximo: ≤ 0,20 mm
Diferencia de altura entre elementos	EN 13329	Medida promedia: ≤ 0,10 mm · Máximo: ≤ 0,15 mm
Desalineación		± 2 mm

PRUEBA			
Resistencia de abrasión	EN 13329	AC5 (≥ 6000 rpm)	
Resistencia de impacto	EN 13329	Bola pequeña ≥ 70 mm · Bola grande ≥ 1000 mm	
Resistencia a micro rasguños	EN 13329	≤ MSR-B2	
Resistencia a las manchas	grupo 1 & 2	EN 13329	Clase 5
	grupo 3		≥ Clase 4
Prueba de silla de ruedas	EN 13329	Sin cambios visibles o daños definidos en la norma EN 425	
Efecto de pie de muebles	EN 13329	No deberá ser visible ningún daño, cuando se pruebe con el pie tipo 0	
Impresión residual	EN 13329	≤ 0,05 mm	
Resistencia a la luz	EN 13329	Nivel de escala de grises ≥ 4 a nivel de escala "Blue wool" 6	
Cambios dimensionales tras cambio en humedad	EN 13329	Longitudinal ≤ 0,9 mm · Transversal ≤ 0,9 mm	
Fuerza en las conexiones	EN 13329	Longitudinal ≥ 1 kN/m · Transversal ≥ 2 kN/m	
Solidez de la superficie	EN 13329	≥ 1,25 N/mm ²	

PROPIEDADES MEDIOAMBIENTALES		
Emisión de formaldehído	EN 16516	clase E1

PROPIEDADES FISICA		
Comportamiento al fuego	EN 13501-1	Cfl s1
Resistencia al deslizamiento	EN 13893	Clase Técnica DS
Resistencia a la transmisión de calor	EN 12667	0,101 (m ² K)/W ± 15%
Conductividad térmica	EN 12664	0,120 W/(m*K) ± 15%

*La garantía se aplica al uso domestico según normas de garantía.

kronospan

La ficha técnica se actualiza periódicamente para adaptarse a las nuevas normas tecnológicas. Esta versión sustituye a todas las versiones anteriores, así como a las que no tienen fecha. Esta versión entra en vigor en el momento de su creación. Versión 07/2024

Kronoflooring GmbH
Mühlbacher Straße 1
01561 Lampertswalde/Germany
Ph. +49 3522 33 30 • Fax: +49 3522 33 399
info@kronoflooring.com