
swissporROC Panneau de cloison 039



Panneau isolant, léger, stable en laine de pierre.

Format idéal pour l'isolation thermique et phonique comme pour la protection incendie des cloisons.

Domaines d'utilisation

- Nouvelles constructions et rénovations
- Isolation phonique de cloison légère
- Absorption accoustique

Caractéristiques techniques

Produit	swissporROC Panneau de cloison 039				
Caractéristiques	Symboles, termes abrégés et unités selon normes SN EN 13162/ SIA 279.162			Norme SN EN resp. SIA	
Masse volumique apparente 1)	ρ_a		kg/m^3	1602	~27-30
Conductivité thermique valeur utile 2)	λ_D		W/(m·K)		0.039
Capacité thermique spécifique	c		Wh/(kg·K)		0.23
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau	μ	MU		12086	~1
Classe de comportement au feu				13501-1	A1
Groupe de comportement au feu				AEAI	RF1
Résistance spécifique de l'air à l'écoulement	r	AF	kPa·s/m^2	29053	≥ 5
Point de fusion			°C	DIN 4102-17	> 1000
Température limite max.			°C		400 2)
Epaisseurs disponibles			mm		40 - 80
Matériau	Panneaux en laine de pierre				

1. La masse volumique ne représente pas une caractéristique essentielle selon normes SN EN 13162 / SIA 279.162
2. Sollicitation thermique seulement

Indication: Les informations données se basent sur l'état de la technique actuelle. Sous réserve de modifications.

swisspor

swisspor Romandie SA
Chemin du Bugnon 100 - CP 60
CH-1618 Châtel-St-Denis
romandie@swisspor.com
Tel. +41 21 948 48 48

Vente + Administration
Tél. +41 21 948 48 48
Fax +41 21 948 48 49

Support technique
Tél. +41 21 948 48 11
Fax +41 21 948 48 19

© swisspor AG | jeudi, 1. juillet 2021