CALCE IDRATA

Calce idrata superventilata



Descrizione del prodotto

CALCE IDRATA superventilata viene ricavata dallo spegnimento dell'ossido di calcio ottenuto, per cottura in forni verticali, da un calcare ad alto grado di purezza ($CaCO_3$ > 98 %).

Fornitura e stoccaggio

CALCE IDRATA viene fornita in sacchi su pallet con estensibile o sfusa in autobotti. Stoccare in luogo fresco, asciutto e non ventilato. Mantenere integro l'imballo.

Qualità e assistenza

Un moderno impianto automatizzato garantisce un'elevata produttività ed un costante controllo su ogni processo di lavorazione. La qualità viene garantita da controlli giornalieri in laboratorio. Personale tecnico qualificato è disponibile a prestare assistenza in cantiere e a fornire ogni consiglio utile per l'impiego.

Campi di impiego

L'impiego di CALCE IDRATA spazia dall'industria chimica all'edilizia, dall'industria conciaria alla depurazione delle acque. Inoltre CALCE IDRATA può essere impiegata per il consolidamento di sedi stradali, aeroporti e cantieristiche. Per impieghi particolari consultare la scheda tecnica della Microcalce.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 459-1

Classificazione	CL 80-S
Titolo	CaO + MgO ≥ 80%
Peso specifico in mucchio	< 500 kg/m³
Umidità	≤ 0,1%

Avvertenze

Prodotto non utilizzabile quale additivo alimentare in quanto non conforme ai requisiti di cui al D.M. n. 356/1997. Teme l'umidità.

I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore puramente indicativo in quanto l'utilizzatore deve sempre verificarne l'idoneità nell'impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall'uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.