

MG 35 JOLLY

Kalk-Zement-Mauermörtel

Produktbeschreibung
Werktrockenmörtel gem. DIN 18557 bzw. EN 998-1/-2 mit folgenden Inhaltsstoffen. Zuschlag von 0 – 2,0 mm gem. EN 13139, Zement gem. EN 197, Kalk gem. EN 459 und bewährte Mörtelzusätze. Die Festigkeit entspricht der Mörtelklassen M 5 nach DIN EN 998-2.

Lieferung und Lagerung
MG 35 JOLLY wird in Papiersäcken palettiert geliefert. MG 35 JOLLY ist vor Feuchtigkeit zu schützen. Bei sachgerechter trockener Lagerung ist MG 35 JOLLY bis zum Verfallsdatum verwendbar und chromatarm nach TRGS 613. Die Anlieferung ist im Silosystem von 22 m³ mit Mörtelmischanlage möglich.

Putzuntergrund
Der Mörtelgrund muss tragfähig, fest und frei von Staub, Verwitterungen, Ölen, Fetten und Entschalungsmitteln sein.

MG 35 JOLLY

Verarbeitung

Die Wasserzugabe pro 100 kg Material von MG 35 JOLLY beträgt ca. 18 l. MG 35 JOLLY wird im Freifall- oder Zwangsmischer angemischt. Bei Siloanlieferung erfolgt die Wasserdosierung über die Steuerung des Mörtelmischers am Silo. Die Mauerwerkssteine vor Verarbeitung gut vorzunässen.

Anwendungsbereich

MG 35 JOLLY ist universell als Mauermörtel für Mauerwerk (z.B. Ziegel, Betonsteine, Kalksandsteine etc.) bei normalen statischen Anforderungen einsetzbar. Weiterhin ist MG 35 JOLLY auch als Putzmörtel einsetzbar. MG 35 JOLLY wird mit der Hand verarbeitet und kann als Unter- und Oberputz eingesetzt werden. Nicht für Putzmaschinen geeignet. MG 35 JOLLY ist nicht für hochdämmendes Mauerwerk geeignet.

Hinweise

Ein Beimischen von Fremd- und Zusatzstoffen ist nicht zulässig. MG 35 JOLLY ist durch geeignete Maßnahmen vor zu schneller Austrocknung und vor Kälte zu schützen. Bei Luft- und Bauwerkstemperaturen unter +5°C, sowie bei zu erwartendem Frost, darf MG 35 JOLLY nicht verarbeitet werden. Bei hohen Temperaturen wird empfohlen, MG 35 JOLLY nicht zu verarbeiten. Mörtel reagiert mit Wasser stark alkalisch, auf Grund dessen sind Haut und Augen zu schützen, bei Berührung gründlich mit Wasser spülen, bei Augenkontakt unverzüglich Arzt aufsuchen.

www.fornacigrigolin.it
info@fornacigrigolin.it

Grigolin
evoluzioni costruttive

MG 35 JOLLY

TECHNISCHE DATEN	LEISTUNG
Schüttdichte	ca. 1550 kg/m^3
Körnung	0 - 2 mm
Verarbeitungszeit	2 h
Wassermenge	ca. 18%
Wasserzugabe pro 25 kg Sack	ca. 4,5 l
Ergiebigkeit pro 25 kg Sack	ca. 15,0 l
Ergiebigkeit / to	ca. 600 l
Biegezugfestigkeit	> 2 N/mm^2
Druckfestigkeit	> 6 N/mm^2

v. 06/2022