



HYDRATISIERTER KALK CL 80-S

Hydratisierter Superluftkalk

Produktbeschreibung
HYDRATISIERTER KALK wird von gelöschtem Calciumoxid durch Erhitzen von Kalksteinen mit einer sehr hohen Reinheit (CaCO3>98%) in vertikalen Kalköfen hergestellt.

Lieferung und Lagerung
HYDRATISIERTER KALK wird in Papiersäcken auf Paletten mit Beschichtung geliefert oder lose in Tankwagen. In frischen, trockenen und unbelüfteten Räumen lagern. Die Verpackung intakt halten.

Anwendungsbereiche
Die Anwendung von HYDRATISIERTER KALK geht von der chemischen Industrie bis zum Bauwesen, von der Gerbereiindustrie bis zur Abwässerklaerung. Ausserdem kann HYDRATISIERTER KALK für die Konsolidierung von Fahr- sowie von Flughafenbahnen und Baustellen verwendet werden. Für besondere Anwendungen beachten Sie bitte das technische Merkblatt von Microcalce.

Hinweise
Das Produkt darf nicht als Lebensmittelzusatzstoff verwendet werden, da dieses nicht den Anforderungen von D.M. Nr. 356/1997 entspricht. Vor Feuchtigkeit zu schützen.

www.fornacigrigolin.it
info@fornacigrigolin.it

HYDRATISIERTER KALK CL 80-S

TECHNISCHE DATEN	LEISTUNG
Einstufung	CL 80-S
Titel	CaO + MgO ≥ 80%
Spezifisches Gewicht im Haufen	< 500 kg/m^3
Feuchtigkeit	≤ 0,1%

v. 06/2022