
swissporROC Trennwandplatte 039

Leichte, formstabile Baudämmplatte aus Steinwolle. Aufgrund Ihres Formates ideal für den Einsatz im Bereich Schall- und Wärmedämmung sowie Brandschutz für Trennwände.



Anwendungsgebiet

- Neubau und Renovationen
- Zur Holhraumdämmung von leichten Trennwänden oder Vorsatzschalen
- Schallabsorbtion

Technische Werte

Produkt	swissporROC Trennwandplatte 039				
Eigenschaften	Symbole, Bezeichnungs-schlüssel und Einheiten nach SN EN 13162/ SIA 279.162			Norm SN EN bzw. SIA	
Rohdichte [1]	ρ_a		kg/m^3	1602	~27-30
Nennwert Wärmeleitfähigkeit [2]	λ_D		W/(m·K)	279	0.039
Spezifische Wärmekapazität	c		Wh/(kg·K)		0.23
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl	µ	MU		12086	~1
Brandverhalten Klassifizierung nach EN				13501-1	A1
Brandverhaltensgruppe				VKF	RF1
Strömungwiderstand	r	AF	kPa·s/m^2	29053	≥ 5
Schmelzpunkt			°C	DIN 4102-17	> 1000
Lieferdicken			mm		40 - 80
Format			mm		1010 x 625
Material	Steinwolleplatten				

1. Die Rohdichte ist gemäss Norm SN EN 13162 / SIA 279.162 kein Leistungskennwert
2. Die verbindliche Wärmeleitfähigkeit ist auf www.swisspor.ch unter Produkte der SIA-Bestätigung zu entnehmen.
3. Rein thermische Belastung

Hinweis: Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.

swisspor

swisspor AG
Bahnhofstrasse 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

Verkauf
Tel. +41 56 678 98 98
Fax +41 56 678 98 99

Technischer Support
Tel. +41 56 678 98 00
Fax +41 56 678 98 01

© swisspor AG | Freitag, 9. Juli 2021