Liant sol



Application :
Liant exempt de solvants prêt à l'emploi, à utiliser pour le tapis de pierres PROBAU. Par le mélange avec le tapis de pierres PROBAU, on crée un revêtement de sol résistant à la lumière et à l'abrasion. Applicable sur des sols en béton, chapes et carrelages de sol, à l'intérieur et à l'extérieur.

Support :
Le support doit être de niveau, ferme, résistant aux charges, sec et exempt d'autres substances réduisant le pouvoir d'adhérence. Un support absorbant doit être pré-traité à l'apprêt pour tapis de pierres PROBAU sol. Les supports non absorbants tels que les anciens carrelages doivent être recouverts d'une couche d'étanchéification spéciale grattée PROBAU. Ensuite, appliquer le tapis de pierres PROBAU comme indiqué ci-dessous.

Mise en œuvre :
Verser le contenu complet dans le seau de tapis de pierres PROBAU et le mélanger intensément à l'aide d'une tige de mélange fonctionnant à vitesse lente. On dispose ensuite d'environ 75 minutes pour la mise en œuvre. Appliquer une couche de mélange de 8 mm d'épaisseur sur le support préparé, répartir grossièrement en utilisant une racle, puis compacter à l'aide d'un lisseur. Au bout de 8 heures environ, on peut marcher avec précaution sur le sol et il sera entièrement sec et sollicitable au bout de 2 jours environ. Protéger le matériau frais contre l'humidité jusqu'à son durcissement complet. Nettoyer les outils immédiatement après la mise en œuvre en utilisant un diluant du commerce. Utiliser exclusivement à une température de mise en œuvre de +10 °C à +30 °C. Ne convient pas aux zones humides en permanence (p. ex. douche).

Consommation :
1 kg de liant sol PROBAU suffit pour environ 20 kg de tapis de pierres PROBAU (env. 1,75 m²).

Stockage :
à sec et conformément aux prescriptions

Conditionnement :
boîte de 1 kg

Les indications reposent sur des essais d'envergure et de larges expériences pratiques. Elles ne sont cependant pas applicables à chaque cas particulier. C'est la raison pour laquelle nous conseillons d'effectuer le cas échéant des essais d'application. Sous réserve de modifications techniques impliquées par le perfectionnement. Pour le reste, nos conditions générales de vente s'appliquent.

Pour toutes autres informations, veuillez contacter :
Service d'assistance téléphonique : 0049 (0) 180/3 000 462

BAHAG AG
Postfach 100561
D-68005 Mannheim

BAUHAUS SCHWEIZ AG
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp / Berne

BAHAG AG
Postfach 4000
A-4600 Wels

BAUHAUS ZAGREB k.d.
Škorpi Kora 27
HR-10000 Zagreb