Fiche technique

Primer/Apprêt

Description

Notre primer permet de coller polyoléfines, polyéthylène, polypropylène et caoutchoucs thermoplastiques, EPDM, PTFE, silicones et autres matériaux difficiles à coller. Ce primer est recommandé pour les produits HG.

Domaines d'application

Pour améliorer l'adhérence sur toutes les surfaces plastiques. PP, PE, silicones et Teflon ne peuvent être assemblés sans prétraitement. En utilisant notre primer, vous obtenez une bonne adhérence.

Application

Appliquer une fine couche d'apprêt sur les surfaces à coller et attendre quelques secondes qu'il sèche. Appliquer la colle immédiatement et presser les pièces ensemble. Peut être manipulé après 1 à 2 minutes. Une très bonne résistance finale est obtenue après 24 heures. Refermer le flacon immédiatement après utilisation.

Composants	amines aliphatiques dans un solvants organique
Couleur	incolore, visible sous la lumière UV
Viscosité à 20 °C	1 - 2 mPa·s
Poids spécifique à 20 °C	0,74 g/ml
Point d'éclair - ISO 2592	0 °C
Pression de vapeur à 25 °C	50 mbar
Toxicité	VLEP 270 ppm
Conservation	1 année
Caractéristiques	• Convient pour des matériaux difficiles à coller • Facile à utiliser • Améliore l'adhérence, des polyoléfines par ex.
Emballage	flacon de 15 ml

Caractéristiques de sécurité

Marquage selon les directives CE. Si nécessaire, demander la fiche de données de sécurité.

Version : 07/18

Fabricant

HG pro-innovations GMBH
Wagnergraben 1
5152 Michaelbeuern b. Salzburg
www.hgpowerglue.com

Importateur général en Suisse

GYSO SA I CH-1023 Crissier
Chemin de Closalet 20
Tél. +41 21 637 70 90
crissier@gyso.ch
www.gyso.ch