
swissporROC Pannello divisorio 039



Pannello isolante in lana di roccia leggero e con stabilità di forma. Il suo formato è ideale per l'impiego nel campo dell'isolazione fonica e termica, oppure come protezione antincendio per pareti divisorie.

Campo d'impiego

- Costruzioni nuove oppure riattazioni
- Per l'isolamento delle cavità nelle pareti divisorie o nei rivestimenti.
- Fonoassorbenza

Valori tecnici

Prodotto	swissporROC Pannello Divisorio				
Caratteristiche	Simboli, denominazioni ed unità secondo SN EN 13162/ SIA 279.162			Norma SN EN risp. SIA	
Massa volumica [1]	ρ_a		kg/m^3	1602	~27-30
Valore nominale conduttività termica	λ_D		W/(m·K)		0.039
Capacità termica specifica	c		Wh/(kg·K)		0.23
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo	μ	MU		12086	~1
Reazione al fuoco Classificazione secondo la norma EN				13501-1	A1
Gruppo di reazione al fuoco				AICAA	RF1
Resistenza alla penetrazione	r	AF	kPa·s/m^2	29053	≥ 5
Punto di rammollimento			°C	DIN 4102-17	> 1000
Spessori disponibili			mm		40 - 80
Materiale	Lastre in lana di roccia				

1. La densità è secondo le Norme SN EN 13162 / SIA 279.162 senza diminuizione dei valori.
2. Sollecitazione termica assoluta.

Avvertenza: i presenti dati si basano sulle attuali conoscenze tecniche. Event. modifiche sono sempre possibili.

swisspor

swisspor AG
Bahnhofstrasse 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

Commerciale
Tel. +41 56 678 98 98
Fax +41 56 678 98 99

Supporto tecnico
Tel. +41 56 678 98 00
Fax +41 56 678 98 01

© swisspor AG | Donnerstag, 8. Juli 2021