

Pattex PRO800

Adhesivo de Montaje Express

1. TIPO DE PRODUCTO

Pattex PRO800 es un adhesivo de montaje profesional de máxima exigencia, a base de polímero Flextec. Su fórmula extrafuerte y de secado ultra rápido permite unir todo tipo de materiales en interior y exterior.



2. CAMPO DE APLICACIÓN

- Indicado para realizar multitud de trabajos de fijación de forma rápida. Puede usarse tanto en superficies porosas como en no porosas, en todas sus combinaciones.
- Ideal para el montaje y fijado de paneles, zócalos, rodapiés, perfiles, placas, arrimaderos, revestimientos en general, listones, marcos de puertas y ventanas, forrado de armarios, paneles de recubrimiento, molduras decorativas y escuadras, cajas y cuadros de electricidad, tapas de luz y pasacables, pegados en piscinas, fregaderos, conductos de ventilación y aires acondicionados, prefabricados y rótulos.
- Apto para interior y exterior. Resiste al agua y la exposición a la intemperie.
- Apto para aplicar en superficies verticales (no descuelga).
- Multimaterial: Adhiere sobre todo tipo de maderas, tableros rígidos, contrachapado, metales, piedra, MDF, cerámica, yeso, porexpan, escayola, cemento, azulejos, vidrio, corcho, ladrillo, plástico, poliestireno, aluminio, superficies pintadas (prueba previa), PVC rígido.
- No recomendado para PE, PP, PTFE, polimetacrilato, cobre, latón, ni PVC plastificado.
- Apto para espejos según DIN 1238, 5.1 y DIN EN 1036. Para la colocación de un espejo consultar previamente con el departamento técnico de Henkel Ibérica.
- Se debe realizar siempre un ensayo previo para testar la compatibilidad con el material. No recomendado para aplicaciones permanentes bajo el agua.



3. MODO DE EMPLEO

- 1. Las superficies donde se aplicará el producto deben estar limpias, libres de restos de pintura suelta, polvo, grasa, aceite o cualquier material que pudiera afectar a la adhesión.
- 2. Cortar la boca del cartucho hasta la rosca y enroscar la cánula.
- 3. Cortar la punta superior de la cánula, en diagonal según el diámetro deseado.
- 4. Colocar el cartucho en la pistola y proceder a la aplicación.
- 5. Fijar o unir ambas partes presionando firmemente haciendo pequeños movimientos y asegurar que las superficies estén en contacto con el adhesivo, garantizando una buena adhesión.

4. PROPIEDADES

Tecnología	Polímero Flextec
Color	Blanco
Curado	Reacción con la humedad
Viscosidad	Consistencia tixotrópica
Densidad	Aprox. 1,4 g/mL
Descuelgue	No descuelga
Tiempo de trabajo	Aprox. 20 min
Velocidad de curado	Aprox. 2 mm/24h
Tiempo de secado completo	24 – 48 horas
Temperatura de aplicación	De +5°C a +40°C
Resistencia a la temperatura	De -30°C a +80°C.
Fuerza final	(DIN EN 205) Aprox. 3,5 N/mm ²
Poder de relleno	Hasta 20mm
Interior y exterior	Sí
Rendimiento en superficies planas	Aprox. 10-15 metros lineales
Pintable	Sí. Prueba previa requerida
Disolventes	No contiene
Resistencia al agua	Sí

Todas las medidas han sido realizadas a 23°C y 50% humedad relativa a menos de que se haya especificado lo contrario. Estos valores pueden variar en función de factores ambientales como la humedad, la temperatura, grosor del producto aplicado y el tipo de sustrato.



5. CONSIDERACIONES

- El producto debe utilizarse en temperaturas superiores a +5°C.
- El producto puede ser aplicado en cordones rectos no demasiado finos, serpenteo o por puntos gruesos sobre una de las partes a unir.
- Solo se permite trabajar mediante el Método Directo: Aplicación del adhesivo, simplemente a una cara y sin necesidad de airear. Esta metodología facilita los trabajos de montaje y fijación.
- En caso necesario utilizar elementos de sujeción durante el proceso de curado.
- En caso de la unión de materiales no porosos entre sí, aplique el producto en cordones separados entre sí de tal forma que el aire pueda circular entre ellos.
- Realice pruebas previas para determinar si la unión es adecuada debido a la gran variedad de soportes.
- El producto puede cubrir aproximadamente 10 - 15 metros con un cordón de 6 mm de grosor.
- Pida consejo técnico para objetos de grandes dimensiones.

6. PRESENTACIÓN

Cartucho 390g.

7. PLAZO DE VALIDEZ Y ALMACENAMIENTO

El plazo de validez de este producto, conservado dentro de su envase original cerrado y en correctas condiciones de almacenamiento, entre +10°C y +30°C, es de 15 meses. Pasado este plazo, el producto aún puede encontrarse en buen estado; se recomienda comprobarlo mediante un ensayo previo o consultando a nuestro Servicio de Asistencia al Cliente.

8. INDICACIONES DE SEGURIDAD

Hoja de Datos de Seguridad del producto disponible en <http://mysds.henkel.com>, o a través de nuestro Servicio de Asistencia Técnica (900 180 406).

La presente información está basada en nuestra experiencia práctica y ensayos de laboratorio. Debido a la gran diversidad de materiales existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicación que quedan fuera de nuestro control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos y controles suficientes para garantizar la idoneidad del producto en cada aplicación concreta. Nuestra garantía se extiende únicamente a la uniforme calidad de los lotes suministrados, que son sometidos a estrictos controles analíticos, no pudiendo exigirse otras responsabilidades. Esta hoja técnica sustituye y anula a todas las emitidas con anterioridad para el producto.

HENKEL IBÉRICA S.A.
C/Bilbao 72-84 08005, Barcelona
Teléfono (+34)93 290 4201, (+34)93 290 4100
[Pattex](#)