

FACADE SYSTEM

2146

SANIERPUTZ EINLAGIG



UNIVERSELL EINSETZBAR FÜR WAND UND SOCKEL.

Für effizientes Renovieren.

Einlagig: Grund- und Deckputz in einem Arbeitsgang. Beschleunigt den Baufortschritt.

Hohe Salzaufnahmefähigkeit: >40% Poren.

Ausgezeichnete Wasserdampfdurchlässigkeit: Zur Trocknung von feuchtem Mauerwerk.

Zur händischen und maschinellen Verarbeitung.

Sehr feine Oberfläche: 0,7mm.



Außen: Wand + Decke

Innen: Wand + Decke

Dampfdurchlässig

Für Hand- und Maschinenverarbeitung

Anwendungsbereich

Einlagiger Spezialputz für die Sanierung von feuchtem Mauerwerk.

Für stark salzhaltige und feuchte Bauwerke.

Für Stein-, Ziegel- und Mischmauerwerk.

Auch für den Sockelbereich geeignet.

WETTERBEDINGUNGEN



Verarbeitungstemperatur (min.)

5 °C

Verarbeitungstemperatur (max.)

30 °C

Witterungsbedingungen bei der Verarbeitung

Hohe Luftfeuchtigkeit und niedrige Temperaturen können sich negativ auf die Aushärtung auswirken. Die Aushärtung des Materials wird verlängert. Vermeiden Sie während der Verarbeitung direkte Sonneneinstrahlung, Hitze, Feuchtigkeit und Zugluft. Schützen Sie das Material vor Frost und Regen. Eine direkte Erwärmung des Materials ist nicht zulässig.

VERARBEITUNG

Untergrundanforderungen

Der Untergrund muss den geltenden Normen entsprechen, fest, frei von losen Teilen, frei von Staub, Farbe, Rückständen von Entschalungsmitteln und Ausblühungen sein. Er muss ausreichend rau und gleichmäßig saugfähig sein. Die Oberfläche darf nicht gefroren oder wasserabweisend sein. Der Untergrund muss volumenstabil sein.

Untergrundvorbereitung

Je nach Saugfähigkeit des Untergrunds und den klimatischen Bedingungen muss er angefeuchtet werden. Beschichten Sie den Untergrund mit Cemix 2740 Sanier Vorspritzer. Bei sauberen Ziegeln kann darauf verzichtet werden. Falls erforderlich, behandeln Sie nicht standardisierte Untergründe mit einer geeigneten Methode, um die gewünschten Eigenschaften zu erreichen. Der Untergrund muss den geltenden Vorschriften, Normen oder den Empfehlungen der Materialhersteller entsprechen.

Anmischen

Geben Sie das Material in die vorgeschriebene Menge Wasser. Trinkwasser oder Wasser gemäß EN 1008 verwenden. Mit einem langsam laufenden Rührwerk mischen. Zu einer homogenen, klumpenfreien Masse mischen. Ruhen lassen. Danach nochmals kurz aufrühren. Bei maschineller Verarbeitung geeignete Maschinen verwenden.

Wasserbedarf



Menge	Liter (Min)	Liter (Max)
1 kg	0,29 L	0,33 L
25 kg	7,25 L	8,25 L

Mischen



Mischzeit in min.	Mischgeschwindigkeit in U/min	Reifezeit in min.
5 Min.	800	3 Min.

Verarbeitungshinweise

Tragen Sie den Putz mit einer Kelle oder einem anderen geeigneten Werkzeug auf die Oberfläche auf. Weitere Schichtstärken können nach Hautbildung aufgetragen werden. Anschließend wird die Oberfläche mit einem Raket grob auf das gewünschte Niveau geglättet. Sobald der Putz ausgehärtet ist, öffnen Sie den Putz mit einem geeigneten Werkzeug. Es wird eine Mindesthärtezeit von 1 Tag pro 1 mm aufgetragener Schicht berücksichtigt. Der Putz bildet eine Grund- und Ausgleichsschicht für den Oberputz oder die Endbearbeitung. Der Putz darf im Außenbereich nicht über längere Zeit (insbesondere über den Winter) unbehandelt bleiben.

Schichtstärke



Maximale Schichtdicke in mm	30 mm
Empfohlene Schichtdicke in mm	25 mm
Mindestschichtdicke in mm	20 mm

Verbrauch



Materialverbrauch Min.	Materialverbrauch in Masseinheit
0.95	kg/m2/mm

Verarbeitungszeit (Topfzeit)



60 Min.

Nachbehandlung

Nicht saugfähige Materialien verlängern die Trocknungszeit. Bauteil vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze, Frost, Wind und Regen schützen. Eine direkte Erwärmung der Oberfläche ist nicht zulässig.

Werkzeug- und Reinigungsanweisungen

Werkzeuge sofort nach Beendigung der Arbeit mit Wasser abwaschen. Getrocknete Rückstände mechanisch entfernen.



EMPFOHLENE SYSTEMPRODUKTE

2612	HAFTGRUND SILIKAT	Hochgradig diffusionsoffen, Individuell angefertigt
2810	SILIKON FASSADENFARBE MIT FASERN	Mit Selbstreinigungseffekt. Langlebig.
4801	SILIKAT INNENFARBE	
4811	KALKFARBE	

TECHNISCHE DATEN

Bindemittel	Grauzement
Hergestellt aus	Mineralischer Füllstoff, Zement, Kalkhydrat und spezielle Zusatzstoffe zur Verbesserung der Verarbeitungs- und Leistungseigenschaften.
Brennbarkeitsklassen	A1
Max. Körnung	0,7mm
Druckfestigkeit nach 28 Tagen in N/mm²	5.0000
Haftfestigkeit nach Trockenlagerung in ≥N/mm²	0.2
Wärmeleitfähigkeit λ in W/(m.K)	0.29
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ	12
Trockenrohichte in Kg/m³	1 000
Trockenrohichte in Kg/m³ bis	1 200
Feuchte Dichte in Kg/m³ von	1 150
Feuchte Dichte in Kg/m³ bis	1 350

VARIANTEN



Zum Vertrieb in	CZ/SK/AT
Nettogewicht in Kg	25 kg
Verpackungsart	Sack
Verpackungsmaterial	PE
GTIN (EAN)	9005561107305
Menge pro Palette	48
Gewicht pro Palette in Kg	1 200 kg
Haltbarkeit in Monaten	24 Monate

Verpackungsart	Verpackungsmaterial	Lagerbedingungen
Sack	PE	in ungeöffneter Originalverpackung
Service	Bei Unsicherheiten bezüglich der Verarbeitung, der Untergrundvorbereitung oder baulicher Besonderheiten bitten wir um Rücksprache.	
Entsorgungshinweise	Nicht verbrauchte Rückstände nicht über den Abfluss entsorgen. Stattdessen Rückstände mit Wasser mischen und erstarren lassen. Dann als Bauschutt gemäß den lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Vorschriften entsorgen.	
Entsorgung der Verpackung	Kontaminierte Verpackungen als Sondermüll entsorgen (siehe Sicherheitsdatenblatt). Nur vollständig entleerte und saubere Verpackungen können dem Recycling zugeführt werden. Sie dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie die Verpackung in Übereinstimmung mit den lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Vorschriften.	
Qualität	Die Qualität der Produkte wird von den Labors des Herstellers ständig überwacht.	
Allgemeine & andere Hinweise	Bei der Herstellung von Mauerwerk sind die verbindlichen Vorschriften, Arbeitsverfahren und geltenden Normen einzuhalten. Die Zugabe von Bindemitteln, Zuschlägen und anderen Zusatzstoffen oder das Sieben der Mischung ist nicht zulässig.	
Rechtliche Hinweise	Da die Verwendung und Verarbeitung des Produkts nicht dem direkten Einfluss des Herstellers unterliegen, haftet der Hersteller nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder Verarbeitung des Produkts entstehen. Bei Zweifeln über die Verwendung oder Verarbeitung des Produkts empfehlen wir Ihnen, unsere Vertriebs- und technischen Vertreter zu konsultieren. Der Hersteller behält sich das Recht vor, das technische Datenblatt zu ändern, wenn eine Aktualisierung erforderlich ist. Mit der Herausgabe eines neuen Datenblatts wird das vorherige aufgehoben und ersetzt. Die aktuelle Version der Datenblätter, Produkt- und Serviceinformationen sowie die allgemeinen Geschäftsbedingungen des Herstellers finden Sie unter www.cemix.at .	