

# PLASTE EXTERIORES

REFORZADO  
CON FIBRAS

Repara, rehace, tapa grietas y juntas.

Impermeabiliza piscinas, balsas, macetas, etc.

Resistente al agua salada y sulfatadas.



## Descripción y usos del producto

Mortero en polvo fibrorreforzado, flexible, de gran adherencia y baja retracción, diseñado para enlucir, impermeabilizar, alisar y tapar grietas en revestimientos y techos interiores y exteriores.

Proporciona un acabado fino, resistente y de gran calidad, pudiéndose aplicar sobre soportes de cemento, hormigón, piedra y otros de similar naturaleza.

Apto para la renovación y protección del hormigón, bloqueo de eflorescencias y realización de pequeños anclajes, así como para la impermeabilización de balcones, pilares, cornisas, voladizos, juntas de ladrillo, desconchados en piscinas y otras reparaciones en ambientes húmedos.

Resistente al agua de mar, aguas agresivas (pH>5) y a la presión y contrapresión del agua.

Permite ser recubierto con pinturas, sin necesidad de imprimación previa.

*‘Acabado fino’*



## Modo de empleo

- 1 Limpiar el soporte.
- 2 Agua de amasado: 0,350 litros / bolsa 1,5 kg.
- 3 Tiempo de utilización: 30 minutos.
- 4 Rendimiento 1,2 / 1,5 kg /m<sup>2</sup>
- 5 Limpiar las herramientas con agua.

## Recomendaciones

No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C.

Amasar enérgicamente hasta obtener una pasta suave y consistente.

No volver amasar una vez iniciado el fraguado.

Sanear la superficie y humedecer los fondos muy absorbentes para mejorar la adherencia.

Aplicar con una paleta o llana según la operación a realizar y abrir las grietas si fuera necesario.

No aplicar sobre soportes de yeso o metálicos, yeso, escayola o de similar naturaleza.

## Características

Color: Gris.

Resistencia a compresión: > 20 N/mm<sup>2</sup>

Espesor de aplicación: 1 - 15 mm.

Tiempo de secado: 48 horas por mm.

Almacenaje: 12 meses en condiciones normales.

## Rendimiento

Varía según el tipo de aplicación.

Consumo teórico:  
+/- 1,2 kg /m<sup>2</sup> por mm de espesor.

## Presentación y suministro

### Envase de 1,5 kg:

Bolsa de polipropileno de 1,5 kg en cubeta de plástico mezcladora.

### Envase de 4,5 kg:

3 bolsas de polipropileno de 1,5 kg (3 x 1,5 kg) en cubeta de plástico mezcladora.

## Consejos de Seguridad



GHS07

### Indicaciones de seguridad

**H315** provoca irritación cutánea.

**H318** Provoca lesiones oculares graves.

**H317** Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

**H335** Puede irritar las vías respiratorias.

**P261** Evitar respirar el polvo.

**P280** Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección.

**P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:** Lavar con agua y jabón abundantes.

**P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

**P310** Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

**1999/45/CE** El producto contiene reductor de Cromo VI, el periodo de eficacia declarada es el indicado en el envase.

