

Fecha de Alta

04-03-2020

Versión

4 - 06/06/2025



FAMILIA PRODUCTOS PARA USO ESPECIFICO

LÍNEA PISCINAS

## DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Pintura de poliuretano de alta resistencia desarrollada para el pintado de piscinas de poliéster.

## USOS

Interior/Exterior

Fibra

Poliéster

## PROPIEDADES

- Buena resistencia al agua
- Excelente retención de brillo
- Resistencia química
- Acabado estético muy decorativo
- Excelente adherencia
- El producto puede sufrir decoloración dependiendo del tipo y concentración del desinfectante utilizado
- Para piscinas tanto de agua dulce como de agua salada

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	MONTO PISCINAS POLIESTER AZUL
Relación de mezcla	4: 1 en volumen
Vida de la mezcla	> 4 horas
Acabado	Brillo
Peso específico	1,33± 0,05 kg/l
Viscosidad	207 +/- 30 SG
Sólidos en volumen	50± 1
Sólidos en peso	66± 1
Rendimiento aprox. por mano	5-9 m <sup>2</sup> /L

Secado tacto	10min
Repintado	24h
Colores	Azul

## PREPARACIÓN DEL SOPORTE

**Soportes Nuevos**

Eliminar suciedad, agentes encofrantes, grasas y aceites.  
Lijar suavemente la superficie.  
Eliminar polvo de lijado.

**Restauración y mantenimiento**

Eliminar partes mal adheridas y defectuosas.  
Lijar suavemente la superficie.  
Eliminar polvo de lijado.

## MODO DE EMPLEO

**Consejos de aplicación**

Aplicar siguiendo las recomendaciones de dilución.

Fecha de Alta

04-03-2020

Versión

4 - 06/06/2025

No aplicar a Tª elevada ni con humedad relativa alta.

Aplicar capas finas

Cumplir con la legislación vigente.

Producto resistente al cloro y derivados del cloro en límites de concentración indicadas en el Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre. Para cualquier otro tratamiento (floculantes, algicidas...), consultar con el proveedor su posibilidad de uso en piscinas pintadas.

### Disolvente para dilución y limpieza

Disolvente Poliuretano

Método de aplicación	Dilución orientativa
Pistola air less	0 - 20 %
Pistola	10 - 30 %
Brocha, Rodillo	0 - 15 %

## SISTEMA

### Procesos por tipo de soporte

	Imprimación	Intermedia	Acabado
<b>Piscinas poliéster</b>			
<b>MAX</b>	HTM Piscinas Poliéster	HTM Piscinas Poliéster	HTM Piscinas Poliéster
<b>STD</b>	HTM Piscinas Poliéster		HTM Piscinas Poliéster

## SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante.

Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

Producto de uso exclusivo para instalaciones reguladas por el RD 117/2003 o directiva 1999/13/CE

## NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 12 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

## FORMATOS

4 L