



MAKE DESIGN

RESINA MATERICA EN PASTA

COLORIFICIO CENTRALE S.r.l.
Via Industria 12,14,16
Torbole Casaglia (BS) - 25030 - ITALIA
Tel. +39 030 2151004

FICHA TÉCNICA

Producto: RESINA MATERICA EN PASTA
Código: 50913 - 50914 - 50915 - 50916 (2 lt)

DESCRIPCIÓN:

Resina decorativa monocomponente de espesor. Extra resistente. Listo para el uso, inodoro. Para crear efectos texturizados aplicar con rodillo y alisar con llana o espátula. Rendimiento por envase aproximadamente 8 m² por capa. Limpiar las herramientas con agua.

- Buena resistencia al agua
- Buena transpirabilidad
- Buena fluidez incluso a bajas temperaturas

USOS

Para suelos y revestimientos interiores.

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Asegurate de que la superficie esté sólida, seca y limpia. Sobre cerámica: desengrasar con Make Shampoo, enjuagar y dejar secar.

APLICACIÓN EN SUPERFICIES LISAS Y CONTINUAS

- 1. Imprimación:** Aplicar 1 capa de Fleur Primer Ruvido con rodillo. Esperar 4 horas.
- 2. Primera capa:** Mezclar con taladro a baja velocidad durante 2 min. Aplicar con rodillo de pelo medio ligeramente humedecido y nivelar con espátula/llana. Esperar 4 horas. Lijar con grano 180 si es necesario.
- 3. Segunda capa:** Mezclar, aplicar con rodillo y nivelar con espátula/llana. Esperar 4 horas. Lijar con grano 180 si es necesario.

ACABADOS

Paredes: después de 6h aplicar 2 capas de Fleur Resina di Finitura satinata (2h entre capas).

Suelos y paredes de alta resistencia: después de 6h aplicar 2 capas de Make Resina Trasparente (brillo, satinado y opaco, 4h entre capas).

CICLO ELIMINADOR DE JUNTAS (para baldosas)

Para obtener una base lisa antes de aplicar el Make Spatolato Materico.

- 1. Primera capa:** Aplicar Make Elimina Fughe con rodillo, nivelar con espátula/llana. Esperar 30 min.
- 2. Segunda y tercera capa:** Aplicar con rodillo, nivelar con espátula/llana. Esperar 30 min entre capas. Esperar 12 horas antes de aplicar Make Spatolato Materico siguiendo el ciclo descrito anteriormente.



MAKE DESIGN

RESINA MATERICA EN PASTA

COLORIFICIO CENTRALE S.r.l.
Via Industria 12,14,16
Torbole Casaglia (BS) - 25030 - ITALIA
Tel. +39 030 2151004

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DATOS

Color:	Neutro
Consumo:	aprox. 0,5-1,0 kg/m ² (varía en función de la rugosidad)
Peso específico (a 25°C) mezcla (A+B):	1,70-1,80 g/ml
Viscosidad (a 25°C) mezcla (A+B)	240.000-300.000 mPa-s
Residuo seco (A+B)	~80% en peso
Punto de inflamación Disolvente	No aplicable
de limpieza Almacenamiento	Agua
	conservar en lugar seco entre 5°C y 35°C

DATOS Y TIEMPO DE APLICACIÓN

Vida útil (50% H.R.)	a 20° 10-15 min
Seco al tacto (50% H.R.)	a 25°C 2-4 horas
Recubrimiento (50% H.R.)	a 25°C 4-6 horas

Endurecimiento en profundidad (50% H.R.) a 25°C 24-48 horas

Condiciones ambientales de uso Temperaturas entre +15°C y +30°C y H.R. < 70%.

Producto de uso profesional, el comprador se compromete a seguir estrictamente las advertencias anteriores al aplicar el producto adquirido y las instrucciones de la ficha de datos de seguridad.