



# MAKE DESIGN

## RESINA TRANSPARENTE

COLORIFICIO CENTRALE S.r.l.  
Via Industria 12,14,16  
Torbole Casaglia (BS) - 25030 - ITALIA  
Tel. +39 030 2151004

### FICHA TÉCNICA

Producto: RESINA TRANSPARENTE

Código: 50902 - 50903 (brillante) / 50904 - 50905 (satinada) / 50906 - 50907 (mate)

#### DESCRIPCIÓN

Resina de acabado bicomponente, transparente, a base agua. Alta resistencia y fácil limpieza. Rendimiento por capa y por envase 0,750 L: 10 m<sup>2</sup> - 2 L: 25 m<sup>2</sup>.

#### USOS

Ideal como protección para todas las superficies tanto interiores como exteriores.

#### PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Aplicar solo sobre superficies limpias y libres de polvo, lije si es necesario. Limpiar la superficie con Shampoo MAKE y enjuagar bien. En caso de hormigón de nueva construcción esperar 28 días. La correcta preparación de la superficie es esencial para garantizar la durabilidad de los productos para suelos.

#### APLICACIÓN

1. Mezclar los componentes A y B individualmente. Verter el componente B en el componente A y mezclar durante 2 minutos. Diluir con un 10% de agua.
2. Cuando el producto está listo y debe aplicarse en 90 minutos.
3. Esperar mín. 4 horas máx. 24 horas para cubrir el producto con temperatura de 20 grados.
4. La resina será pisada con precaución después de 24 horas y alcanzará la máxima resistencia al pisar después de 7 días.

Si la superficie a cubrir es menor que el rendimiento del envase, se recomienda preparar el producto necesario haciendo la parte proporcional de los componentes A y B. Se recomienda utilizar mascarilla y guantes protectores durante la aplicación.

#### QUÉ NO HACER

- No aplicar por debajo de 10 °C y por encima de 30 °C.
- No aplicar sobre soportes frágiles o inconsistentes.
- No aplicar el producto más allá del tiempo de uso de 90 minutos.
- No pisar el producto antes de 24 horas.
- No aplicar en locales poco ventilados.
- No almacenar por debajo de 5 °C ni por encima de 35 °C.

#### LIMPIEZA

Use detergentes neutros para suelos o Shampoo MAKE diluido 1:3 con agua. No use sustancias que contengan cloro activo, lejía o similares.



## **MAKE DESIGN**

### **RESINA TRANSPARENTE**

**COLORIFICIO CENTRALE S.r.l.**  
Via Industria 12,14,16  
Torbole Casaglia (BS) - 25030 - ITALIA  
Tel. +39 030 2151004

#### **DATOS TÉCNICOS**

RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO:  $0,750 \text{ L} = 10 \text{ m}^2 / 2 \text{ L} = 25 \text{ m}^2$

APLICACIÓN: Rodillo o Brocha

DILUCIÓN: 10% con agua

ACABADOS: Brillante, Satinado y Mate

ESPESOR HÚMEDO POR CAPA:  $93 \mu$

ESPESOR SECO POR CAPA:  $40 \mu$

Nº CAPAS: 1-2 capas hasta obtener el espesor total requerido.

ESPESOR TOTAL EN SECO:  $60 \mu$

#### **TIEMPO DE SECADO**

INTERVALO DE SECADO: 4 - 24 horas

SECADO AL AIRE: 20°C

SECADO AL TACTO: 40 - 60 minutos

SECADO AL TACTO: 3 - 4 horas

SECADO EN PROFUNDIDAD: 24 - 48 horas

SECADO TOTAL: 7 días

RESISTENCIA A LA TEMPERATURA: 80°C