



FICHA TÉCNICA

Producto: CUBRE JUNTAS
Código: 18156 (1 kg) - 18157 (4 kg)

DESCRIPCIÓN

Masilla para juntas, uso interior, crea una superficie lisa y uniforme de color gris oscuro. Aplicable con brocha, rodillo y/o espátula. Rendimiento por capa y por paquete: 1 m² / kg. Rendimiento para el ciclo completo: aprox. 2 kg/m². Si se aplica sobre un suelo: transitable después de 1 h.

USOS

Ideal como fondo para uso interior.
Ideal también para restaurar superficies irregulares y suelos radiantes.

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Las superficies deben ser sólidas, estar niveladas y libres de aceite, polvo u otros contaminantes. Sobre cerámica o azulejos: se recomienda desengrasar con Make Shampoo, aclarar y dejar secar muy bien.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Añadir 340 ml de agua por cada kg de polvo y mezclar con mezclador de taladro durante 2 min. (se recomienda 1-2 kg a la vez). Tiempo de preparación: aprox. 15 min a temperatura +20°C. Temperatura ideal de aplicación: de +18°C a +20°C (las bajas temperaturas desaleceran el tiempo de secado mientras que las altas lo aceleran). Espesor: aprox. 1 mm por capa.

APLICACIÓN

- 1) Relleno de juntas: Aplicar 1 capa de Make Cubre Juntas con rodillo y luego nivelar con llana. Dejar secar 30 min.
- 2) Aplicar 1 capa de Fleur Primer Rugoso con rodillo y dejar secar durante 2 horas.
- 3) Aplicar 2 capas de Make Cubre Juntas con rodillo y nivelar con llana. Dejar secar durante 30 minutos entre capa y capa. Después de 1 hora lijar con lija N. 80 a 180 si es necesario.

CONSEJOS PARA EL CICLO DE PINTURA

Perfecto como base para resinas, cementos y pinturas decorativas. Esperar al menos 8-12 horas antes de pintar. Para igualar la absorción de la superficie, aplicar 1-2 manos de Fleur Cement Consolidator con rodillo antes del ciclo de aplicación elegido.

QUÉ NO HACER

- No apto para superficies con humedad ascendente.
- No apto para ambientes muy húmedos o para uso en exteriores.



MAKE DESIGN

CUBRE JUNTAS

COLORIFICIO CENTRALE S.r.l.
Via Industria 12, 14, 16
Torbole Casaglia (BS) - 25030 - ITALIA
Tel. +39 030 2151004

DATOS TÉCNICOS

Densidad aparente aprox. 1,30 kg/l
Peso del mortero fresco aprox. 1,70 kg/l
Tiempo de elaboración aprox. 15 minutos
Listo para pisar después de aprox. 1 hora
Condiciones ambientales para la aplicación +20 °C
Listo para la aplicación después de aprox. 1 hora

Resistencia a la flexión aprox.	Tiempo después de 1 día después de 7 días después de 28 días	Resistencia a la flexión aprox. 5,0 N/mm ² 6,0 N/mm ² 7,0 N/mm ²
---------------------------------	--	---

Resistencia a la presión aprox.	Tiempo después de 1 día después de 7 días después de 28 días	Resistencia a la presión aprox. 21 N/mm ² 29 N/mm ² 35 N/mm ²
---------------------------------	--	--

Idoneidad para calefacción por suelo radiante sì

Idoneidad de la silla de ruedas sì