



MAKE DESIGN

RESINA INTERIOR DESIGN

COLORIFICIO CENTRALE S.r.l.
Via Industria 12,14,16
Torbole Casaglia (BS) - 25030 - ITALIA
Tel. +39 030 2151004

FICHA TÉCNICA

Producto: RESINA INTERIOR DESIGN

Código: 50581 - 50583 - 50584 - 50585 - 50586 - 50588 - 50589 - 50592 (0,750 lt)
50593 - 50595 - 50596 - 50597 (2 lt)

DESCRIPCIÓN

Resina epoxi de color mate a base de agua, sin olor. Excelente resistencia al desgaste y fácil de limpiar. Rendimiento por capa y por envase 0,750 L: 8 m² - 2 L: 20 m².

USOS

Ideal para suelos y paredes de vivienda, locales comerciales, naves industriales y garajes.

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Aplique solo sobre superficies limpias y libres de polvo, abrase si es necesario. Limpie la superficie con Shampoo MAKE y enjuague bien. En caso de hormigón de nueva construcción esperar 28 días. Sobre baldosas de suelo aplicar una capa de fondo de baldosas MAKE, sobre baldosas de pared aplicar directamente. En presencia de humedad ascendente aplicar dos capas de fondo de bloqueo de humedad MAKE. N.B. La correcta preparación de la superficie es esencial para garantizar la durabilidad de los productos para el suelo.

APLICACIÓN

1. Mezclar los componentes A y B por separado. Verter el componente B en el componente A y mezclar lentamente durante 2 minutos, preferiblemente con un taladro mezclador. Dejar reposar el producto en el bote durante 5 minutos.
2. Diluir con 100 ml de agua (aprox. 10% A+B) y remover el producto durante 1 minuto. EN SUPERFICIES ABSORBENTES: diluir la primera capa con 200 ml de agua (aprox. 20% A+B).
3. EL PRODUCTO ESTÁ LISTO Y DEBE APLICARSE EN LOS SIGUIENTES 90 MINUTOS.
4. Esperar 6 horas antes de aplicar la siguiente capa. La resina será transitable tras 48 horas y alcanzará su resistencia máxima a los 7 días.

Si la superficie a recubrir es menor que el rendimiento del envase, se recomienda preparar pequeñas cantidades manteniendo la proporción correcta entre A y B. Los tiempos indicados se refieren a una temperatura entre 15°C y 25°C.

QUE NO HACER

- No aplicar por debajo de los 15° C y por encima de los 30° C.
- No aplicar sobre soportes quebradizos e inconsistentes.
- No aplicar más de 90 min.
- No pisar el producto antes de 48 horas de la aplicación.
- No utilizar en locales con poca ventilación.
- No almacenar por debajo de 5° C ni por encima de 35° C.

LIMPIEZA

Use detergentes neutros para suelos o Shampoo MAKE diluido 1:3 con agua.
No use sustancias que contengan cloro activo, lejía o similares.



MAKE DESIGN RESINA INTERIOR DESIGN

COLORIFICIO CENTRALE S.r.l.
Via Industria 12,14,16
Torbole Casaglia (BS) - 25030 - ITALIA
Tel. +39 030 2151004

PARÀMETROS TÉCNICOS

RENDIMIENTO TEÓRICO: 8 m²/0,750 Litros - 20 m²/2 Litros

APLICACIÓN: Rodillo pelo raso, Brocha

DILUCIÓN: Una vez mezclado el Componente A con el Componente B añadir entre un 15-20% (en peso) de agua para la aplicación con rodillo y entre 20-25% (en peso) de agua para la aplicación con brocha o pincel.

ACABADO: Mate.

ESPESOR HÚMEDO POR CAPA: 181 μ

ESPESOR SECO POR CAPA: 100 μ

Nº CAPAS: 2 capas hasta obtener el espesor total necesario.

ESPESOR SECO TOTAL: 180 μ

SECADO

INTERVALO DE SOBREPINTADO: mín. 6 horas máx. 36 horas

SECADO AL AIRE: 20°C

SECADO POLVO: -

SECO AL TACTO: -

SECO EN PROFUNDIDAD: 48 horas

POLIMERIZACIÓN TOTAL: 7 días

TIEMPO DE EVAPORACIÓN: -

SECADO HORNO: -

RESISTENCIA A LA TEMPERATURA: 80°C