SCHEDA TECNICA



weber grund rapid

Mano di fondo con elevata profondità di penetrazione

bidone da 10 kg

Vantaggi del prodotto
- Ad essiccazione rapida
- Rivestibile con ceramica dopo circa 30 minuti
- Molto facile da applicare a rullo e a pennello

Colore
- Trasparente

Campo di applicazione
- Mano di fondo rapido prima dell'applicazione di malte rasanti, intonaci e collanti
- Puro su: gesso, lastre in cartongesso, calcestruzzo cellulare, intonaci
  Diluito 1 : 1 con acqua su: intonaci molto assorbenti, massetto cementize, calcestruzzo, mattone di terracotta e silico calcare, massetto in solfato di calcio
- Per interni ed esterni

Caratteristiche del prodotto
- Ad essiccazione rapida
- Rivestibile con ceramica dopo circa 30 minuti
- Chiude i pori e fissa le particelle di polvere
- Effetto consolidante, idrorepellente
- Impedisce la salita di bolle d'aria dal sottofondo
- Diluito 1:1 con acqua su massetti in solfato di calcio, rivestibile con ceramica dopo circa 2 ore
- Molto facile da applicare a rullo e a pennello
- Pronto per l'uso
- Privo di solventi
- EMICODE EC1 PLUS (a bassissime emissioni)
- eco2 (adatto per Minergie-ECO, corrisponde alla seconda priorità ecoBKP/ecoDevis)

Consumo

A seconda delle proprietà del sottofondo	ca. 100 - 150 g/m^2

weber
SAINT-GOBAIN

Preparazione del supporto

Il sottofondo deve essere stabile, portante, privo di grasso, pulito e asciutto. Rimuovere completamente tutte le sostanze che riducono l'adesione e aspirare completamente. I residui di collanti idrosolubili o contenenti solventi devono essere rimossi.

Lavorazione

Mescolare prima dell'uso. Applicare uno strato sottile e uniforme con rullo, pennello o simili. Evitare la formazione di pozze. Immediatamente dopo l'uso, pulire gli attrezzi con acqua.

Istruzioni di stoccaggio

Al riparo dal gelo nell'imballaggio originale non aperto

Stabilità di stoccaggio min.

12 months

Istruzioni speciali

Le proprietà tecniche, come i tempi di lavorazione, la calpestabilità ecc., si riferiscono a una temperatura di +23 °C senza correnti d'aria e a un'umidità relativa dell'aria del 50 %. Il materiale residuo contaminato non deve essere versato nuovamente nel contenitore originale.

Proprietà	Valore
Pronto per l'installazione dopo ca.	30 min
ø Massa volumica	1.02 kg/l
Colore	trasparente
Temperatura di lavorazione min. (aria, supporto, materiale)	5 °C
Temperatura di lavorazione max. (aria, supporto, materiale)	25 °C

Devono essere rispettate le norme, le schede tecniche e le istruzioni per l'elaborazione delle rispettive associazioni di categoria e di eventuali altri fornitori di materiali da costruzione, nonché i depliant/tabelle di applicazione Weber. Consigli per la sicurezza: Osservare la scheda di sicurezza. Avviso di garanzia: Saint-Gobain Weber AG garantisce la perfetta qualità dei suoi prodotti nell'ambito delle condizioni generali di vendita e di consegna. Poiché le condizioni di lavorazione sono molto diverse, le raccomandazioni di cui sopra devono essere considerate come informazioni generali senza alcuna garanzia di proprietà.

T: +41 52 244 40 00, Saint-Gobain Weber AG, Technoramastrasse 9, CH-8404 Winterthur ZH

PR00034950

Stand 25.07.2023