

PRODUKTDATENBLATT

weber SM 110 roc

Rapid-Zementhaftbrücke

Sack à 25 kg

Produktvorteile
- Schnellabbindend, auch bei kühlen Arbeitsbedingungen ab +5 °C
- Belegereif mit Keramik nach ca. 3 Stunden, mit Ausgleichsmassen nach ca. 5 Stunden
- Low dust = staubarm

Farbe
- Grau

Anwendungsbereich
- Haftbrücke für die Applikation von Ausgleichsmörteln
- Innen und aussen
- Speziell in der Renovation auf kritischen Untergründen wie alten Plattenbelägen, glattem Beton (ohne Sinterhaut), dichten zementgebundenen Untergründen, Natur- und Kunststein
- Im trockenen Innenbereich auch auf alkalibeständigen tragfähigen Farbanstrichen und Teppichleimresten, Gussasphalt

Produkteigenschaften
- Schnellabbindend, auch bei kühlen Arbeitsbedingungen ab +5 °C
- Belegereif mit Keramik nach ca. 3 Stunden, mit Ausgleichsmassen nach ca. 5 Stunden
- Low dust = staubarm
- Optimale Haftung auf glatten und kritischen Untergründen
- Leicht zu verarbeiten
- Wasserfest sowie frost-/tauwechselbeständig nach Aushärtung
- EMICODE EC1 PLUS (sehr emissionsarm)

Verbrauch/Ergiebigkeit

Pro mm Schichtdicke und m^2	ca. 1.3 kg

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss rissfrei, formstabil, tragfähig, fettfrei, sauber und trocken sein. Alle den Haftverbund störenden Stoffe vollständig entfernen und restlos absaugen. Stark saugende Untergründe mattfeucht vornässen.

Verarbeitung

Den Mörtel mit der angegebenen Menge sauberem Wasser pastös, homogen und knollenfrei mischen. Innerhalb von ca. 30 Minuten den Mörtel mit Glättkelle oder Zahnspachtel mind. 2 mm dick vollflächig auf den Untergrund auftragen.

Einschränkungen / Vorsicht geboten

Nicht geeignet direkt auf Holz- oder Metalluntergründen.

Lagerungsvorschriften

Trocken im ungeöffneten Original-Gebinde

Min. Lagerstabilität

12 months

Besondere Hinweise

Technische Angaben, wie z. B. Verarbeitungszeiten, Begehbarkeit etc., beziehen sich auf klimatische Bedingungen von +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit.

Eigenschaft	Wert
ø Wasserzugabe	5 l / Sack à 25 kg
Max. Topfzeit	30 min
Belegereif nach ca.	3 hour(s)
Min. Schichtdicke	2 mm
Min. Verarbeitungstemperatur (Luft, Untergrund, Material)	5 °C
Max. Verarbeitungstemperatur (Luft, Untergrund, Material)	25 °C

Einschlägige Normen, Merkblätter und Verarbeitungsanweisungen der jeweiligen Fachverbände und möglicher weiterer Baustofflieferanten sowie die weber Broschüren/Anwendungstabellen sind zu beachten. Sicherheitshinweis: Sicherheitsdatenblatt beachten. Gewährleistungshinweis: Die Saint-Gobain Weber AG übernimmt im Rahmen der allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen Gewähr für einwandfreie Qualität ihrer Produkte. Da die Verarbeitungsbedingungen sehr unterschiedlich sind, müssen obige Empfehlungen als allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftenzusicherungen betrachtet werden.

T: +41 52 244 40 00, Saint-Gobain Weber AG, Technoramastrasse 9, CH-8404 Winterthur ZH