

SCHEDA TECNICA

weber SM 110 roc

Ponte adesivo rapido a base cementizia

Sacco da 25 kg

Vantaggi del prodotto

- A presa rapida, anche in caso di condizioni di lavoro fresche a partire da +5 °C
- Rivestibile con ceramica dopo circa 3 ore, con malte rasanti dopo circa 5 ore
- Low dust = sviluppo di polvere ridotto

Colore

- Grigio

Campo di applicazione

- Ponte adesivo prima dell'applicazione di malte rasanti
- Per interni ed esterni
- Ponte adesivo specialmente adatto alla ristrutturazione, applicazione prima della posa di ceramica su sottofondi critici come calcestruzzo liscio, sottofondi vecchi e portanti in ceramica, pietra naturale ed artificiale
- All'interno, in ambienti asciutti, anche su verniciature e residui di colla di tappeti resistenti agli alcali e portanti, asfalto colato

Caratteristiche del prodotto

- A presa rapida, anche in caso di condizioni di lavoro fresche a partire da +5 °C
- Rivestibile con ceramica dopo circa 3 ore, con malte rasanti dopo circa 5 ore
- Low dust = sviluppo di polvere ridotto
- Adesione ottimale su sottofondi lisci e spessi
- Facile da lavorare
- Impermeabile all'acqua nonché resistente al gelo e al disgelo dopo l'indurimento
- EMICODE EC1 PLUS (a bassissime emissioni)

Consumo

Per mm spessore dello strato e m^2	ca. 1.3 kg

Preparazione del supporto

Il sottofondo deve essere privo di crepe, stabile, portante, privo di grasso, pulito e asciutto. Rimuovere completamente tutte le sostanze che riducono l'adesione e aspirare completamente. Inumidire preventivamente i substrati altamente assorbenti in modo che siano umidi opachi.

Lavorazione

Miscelare la malta con la quantità d'acqua pulita indicata fino a ottenere una pasta omogenea e senza grumi. Entro circa 30 minuti, applicare la malta con una spatola liscia o dentellata con uno spessore di almeno 2 mm su tutta la superficie del sottofondo.

Restrizioni / precauzione richiesta

Non adatto direttamente su supporti in legno o metallo.

Istruzioni di stoccaggio

All'asciutto nell'imballaggio originale non aperto

Stabilità di stoccaggio min.

12 months

Istruzioni speciali

Le proprietà tecniche, come i tempi di lavorazione, la calpestabilità ecc., si riferiscono a una temperatura di +23 °C senza correnti d'aria e a un'umidità relativa dell'aria del 50 %.

Proprietà	Valore
ø Aggiunta di acqua	5 l / sacco da 25 kg
Durata dell'impasto max.	30 min
Pronto per l'installazione dopo ca.	3 hour(s)
Spessore dello strato min.	2 mm
Temperatura di lavorazione min. (aria, supporto, materiale)	5 °C
Temperatura di lavorazione max. (aria, supporto, materiale)	25 °C

Devono essere rispettate le norme, le schede tecniche e le istruzioni per l'elaborazione delle rispettive associazioni di categoria e di eventuali altri fornitori di materiali da costruzione, nonché i depliant/tabelle di applicazione Weber. Consigli per la sicurezza: Osservare la scheda di sicurezza. Avviso di garanzia: Saint-Gobain Weber AG garantisce la perfetta qualità dei suoi prodotti nell'ambito delle condizioni generali di vendita e di consegna. Poiché le condizioni di lavorazione sono molto diverse, le raccomandazioni di cui sopra devono essere considerate come informazioni generali senza alcuna garanzia di proprietà.

T: +41 52 244 40 00, Saint-Gobain Weber AG, Technoramastrasse 9, CH-8404 Winterthur ZH