

eco Base

cartone con 20 cartucce da 310 ml

Vantaggi del prodotto
- Aderisce a calcestruzzo, gesso, legno, metalli, smalto e varie materie plastiche
- Antimuffa
- Resistente ai detergenti e ai disinfettanti corrente

Colore
- Trasparente
  Bianco
  Grigio argento
  Colori speciali (su richiesta)

SCHEDA TECNICA

weber Silikon K+N Plus lucido

Silicone per ceramica e pietra naturale

Campo di applicazione
- Particolarmente idoneo per piscine
- Per giunti di raccordo e di dilatazione in revestimenti di ceramica, pietra naturale (ad es. marmo, granito, arenaria, quarzite), terrazzo e pietra artificiale
- Per interni ed esterni

Caratteristiche del prodotto
- Aderisce a calcestruzzo, gesso, legno, metalli, smalto e varie materie plastiche
- Alta capacità di allungamento
- Antimuffa
- Resistente ai detergenti e ai disinfettanti corrente
- Nessuno scolorimento delle zone marginali
- Indurente con l'umidità, a reticolazione neutra, praticamente inodore
- Monocomponente
- Privo di emollienti
- Privo di MEKO
- eco base (non viola alcun criterio di esclusione Minergie-Eco)

Consumo

Per sezione dei giunti 5/5 mm	ca. 12 m/cartuccia

weber
SAINT-GOBAIN

Preparazione del sottofondo

I fianchi dei giunti devono essere asciutti, solidi e privi di sporco come polvere, grasso, olio, ecc. Trattare le superfici assorbenti (eccetto la pietra naturale) con **weber Silikon Primer S**. Trattare le superfici non assorbenti come i metalli e la plastica con **weber Silikon Primer N**. Lasciare asciugare il primer per circa 30 minuti. Evitare l'adesione trilaterale riempiendo di **webersys Cordone tondo**. Coprire i bordi dei giunti con del nastro adesivo.

Lavorazione

Aprire la cartuccia, tagliare l'ugello secondo la larghezza del giunto e inserire la cartuccia nella pistola. Iniettare **weber Silikon K+N Plus** in modo uniforme nei giunti. Prima di iniziare a spellare, inumidire la superficie di silicone con lisciante **weber SI 700** e lisciare con uno strumento adatto. Rimuovere il nastro adesivo immediatamente dopo aver lisciato e poi lisciare nuovamente con un dito. Rimuovere immediatamente i residui del lisciante dal rivestimento (ceramica, pietra naturale ecc.) per evitare possibili macchie. Durante l'indurimento, assicurarsi che non ci sia sporcizia sulla superficie del giunto e che il giunto non sia sollecitato meccanicamente.

Restrizioni / precauzione richiesta

Non adatto per l'incollaggio di specchi. Alcune sostanze come il fumo di tabacco, la lacca per capelli, i conservanti per il legno ecc. possono causare lo scolorimento del silicone.

Istruzioni di stoccaggio

Al riparo dal gelo nell'imballaggio originale non aperto

Stabilità di stoccaggio min.

12 months

Istruzioni speciali

Le proprietà tecniche, come i tempi di lavorazione, la calpestabilità ecc., si riferiscono a una temperatura di +23 °C senza correnti d'aria e a un'umidità relativa dell'aria del 50 %.

Proprietà	Valore
Formazione di pelle	10 min
ø Tempo di asciugatura	1 mm/d
Idoneità all'uso in ambienti permanente umidi	Si
Resistente alle temperature fino a ca.	-50 °C - 150 °C
Reazione al fuoco	E
Temperatura di lavorazione min. (aria, supporto, materiale)	5 °C
Temperatura di lavorazione max. (aria, supporto, materiale)	25 °C

Devono essere rispettate le norme, le schede tecniche e le istruzioni per l'elaborazione delle rispettive associazioni di categoria e di eventuali altri fornitori di materiali da costruzione, nonché i depliant/tabelle di applicazione Weber. Consigli per la sicurezza: Osservare la scheda di sicurezza. Avviso di garanzia: Saint-Gobain Weber AG garantisce la perfetta qualità dei suoi prodotti nell'ambito delle condizioni generali di vendita e di consegna. Poiché le condizioni di lavorazione sono molto diverse, le raccomandazioni di cui sopra devono essere considerate come informazioni generali senza alcuna garanzia di proprietà.

T: +41 52 244 40 00, Saint-Gobain Weber AG, Technoramastrasse 9, CH-8404 Winterthur ZH

PR00043517

Stand 27.01.2023