

pep up RENOVIERFARBE FÜR WAND- UND BODENFLIESEN

glänzend



1. Produkteigenschaften und Anwendungsbereich

„Aus Alt mach WOW“

SCHÖNER WOHNEN *pep up* – mit diesen trendbewussten Renovierfarben für den Innenbereich entsteht schnell und einfach ein frischer Look für die eigenen vier Wände.

Die *pep up* RENOVIERFARBE FÜR WAND- UND BODENFLIESEN ist wasserbasiert, lösemittel- und konservierungsmittelfrei, lässt sich leicht verarbeiten, ist besonders wasserbeständig und eignet sich für Wandfliesen im Nass- und Trocken- sowie für Bodenfliesen im Trockenbereich. Nicht geeignet für nanobeschichtete Fliesen und Bodenfliesen in der Dusche, Duschtassen und Badewannen.

Farbton

Laut aktueller Farbtonkarte.

GISCODE
RE1

Glanzgrad
Glänzend

Dichte
Ca. 1,4 - 1,55 g/cm³

Inhaltsstoffe

Polyamin-Epoxidharz-Addukt, Titandioxid, anorganische/organische Buntpigmente, Calciumcarbonat, Wasser und Additive.

2. Verarbeitung

Verarbeitungstechniken

Die *pep up* RENOVIERFARBE FÜR WAND- UND BODENFLIESEN kann gerollt (z. B. mit einem Kurzflorroller) oder gestrichen werden (mit einem Kunststoffborstenpinsel für wasserbasierte Lacke).

Verarbeitungstemperatur

Nicht unter +8 °C verarbeiten.

Verbrauch

Ca. 125 - 170 ml/m² je Anstrich (genaue Verbrauchsmengen durch einen Probeauftrag am Objekt ermitteln).

Verdünnen

pep up RENOVIERFARBE FÜR WAND- UND BODENFLIESEN ist verarbeitungsfertig eingestellt und muss nicht verdünnt werden.

Abtönen/Mischen

Nicht abtönen oder mit anderen Materialien mischen.

Verarbeitungshinweise

Fußboden- und/oder Wandheizungen müssen ausgeschaltet und die Fliesenflächen abgekühlt sein. Hohe Untergrundtemperaturen können zu einer Verkürzung der verarbeitungsoffenen Zeit führen. Zunächst die Fugen vorstreichen und sofort danach die Zwischenbereiche zurollen. Das Material stets zügig, gleichmäßig und nass in nass auftragen. Für eine gute Wasserbeständigkeit sowie einer höheren Nutzschicht auf stark genutzten Bodenflächen sind 2 Anstriche erforderlich. Zwischen den Anstrichen die Farbe gut trocknen lassen (ca. 10 Std.). Die Oberfläche ist nach ca. 7 Tagen voll belastbar.

Auf höher belasteten Flächen einen weiteren Schutzanstrich mit *pep up* VERSIEGELUNG FÜR RENOVIERFARBEN durchführen. Durch den Einsatz von *pep up* VERSIEGELUNG FÜR RENOVIERFARBEN kann zudem der Glanzgrad der Oberfläche geändert werden.

Pflegehinweise

Ausgelaufene Flüssigkeiten immer direkt aufnehmen. Stehendes Wasser vermeiden.

Mit *pep up* RENOVIERFARBE FÜR WAND- UND BODENFLIESEN gestrichene Flächen nur mit handelsüblichen schleifmittel- und kennzeichnungsfreien Reinigern säubern. Nur nebelfeucht reinigen. Es wird empfohlen, Möbel oder Gegenstände, die auf der beschichteten Fläche bewegt werden, mit Filzgleitern o. ä. auszustatten. Übliche Gebrauchsspuren wie (z. B. Schuhsohlenabrieb, Kratzer oder Verschleiß) können nicht ausgeschlossen werden.

Trockenzeit (bei 20 °C, 65 % r. F.)

Nach ca. 10 Stunden mit sich selbst überarbeitbar. Die Oberfläche ist nach ca. 7 Tagen voll belastbar. Bei niedrigen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trocknung entsprechend. Die *pep up* VERSIEGELUNG FÜR RENOVIERFARBEN frühestens nach 24 Stunden Trocknung auftragen, nach ca. 48 Stunden ist ein leichtes Anschleifen mit einem feinen Schleifvlies zur Überarbeitung erforderlich.

Untergrundvorbereitung

Die Verarbeitung erfolgt auf trockenen, sauberen, festen und trennmittelfreien Untergründen. Öle, Fett, Gummiabrieb, Silicon oder andere trennend wirkende Substanzen restlos entfernen. Dichtstoffe mechanisch restlos entfernen und Kontaktbereich anschließend mit Siliconentferner reinigen. Den Untergrund leicht anschleifen und gründlich reinigen. Vor der Verarbeitung 5 Gewichtsanteile Stammmaterial (A) mit 1 Gewichtsteil Härter (B) oder die beiden Teile der Kombiverpackung vollständig mischen und gründlich verrühren. Anschließend in ein sauberes Gefäß umfüllen und nochmals durchrühren, mindestens 10 Minuten vorreagieren lassen. Nach dem Anmischen ca. 2 Stunden verarbeitbar. Nach Ende dieser Zeit das Material nicht weiterverarbeiten. Durch höhere Temperaturen verkürzt sich die Verarbeitungszeit.

Untergründe	Grundanstrich	Schlussanstrich
Wandfliesen im Trocken- und Nassbereich	1x <i>pep up</i> RENOVIERFARBE FÜR WAND- UND BODENFLIESEN	1x <i>pep up</i> RENOVIERFARBE FÜR WAND- UND BODENFLIESEN

3. Nach der Verarbeitung

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit eingetrockneten Resten sind als Hausmüll oder Baustellenschutt zu entsorgen. Gebinde mit nicht eingetrockneten Resten sind bei der Sammelstelle für Altfarben abzugeben. Flüssige Farbreste nach Abfallschlüssel-Nr. 080111 (gemäß AVV) entsorgen.

Werkzeugreinigung

Nach Gebrauch den Pinsel oder die Rolle sofort mit lauwarmem Wasser und Seife reinigen.

Lagerung/Transport

Den Eimer kühl und trocken lagern, aber nicht unter +5 °C.
Wassergefährdungsklasse: WGK 2, nach AwSV

4. Wichtige Hinweise

Stammmaterial (A):

GEFAHR.

Gefahrenhinweise:

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

Sicherheitshinweise:

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P280.1 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz tragen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.

Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P501.1 Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Weitere Hinweise:

Enthält POLYAMIN-EPOXIDHARZ-ADDUKT. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Härter (B):

ACHTUNG.

Gefahrenhinweise:

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise:

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P280.1 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz tragen.

P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P305/351/338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P303/361/353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle verschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

P391 Verschüttete Mengen aufnehmen.

P501.1 Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Weitere Hinweise:

EUH205 Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

ENTHÄLT 2,2'-[(1-METHYLETHYLIDEN)BIS(4,1-PHENYLENOXYMETHYLEN)]BIS OXIRAN; P-TERT.-BUTYLPHENYL-1-(2,3-EPOXY)PROPYLETHER; REAKTIONSMASSE VON 2,2'-[METHYLENEBIS(4,1-PHENYLENEOXYMETHYLEN)]DIOXIRAN UND 2-{2-[4-(OXIRAN-2-YLMETHOXY)BENZYL]PHENOXY}METHYLOXIRAN UND 2,2'-[METHYLENBIS(2,1-PHENYLENEOXYMETHYLEN)]DIOXIRAN

Hotline für Allergiker und weitere Produktinformationen: 00800 32665500 (kostenlos).

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/j): 140 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC.

5. Allgemeines

Alle Angaben und Werte sind das Produkt intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand geben, bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieses Merkblattes verlieren alle vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.

Stand: März 2025