

MIXART



● Primer de Preparación para Mixart

Descripción

Imprimación técnica especialmente formulada para asegurar el máximo agarre del revestimiento decorativo Mixart sobre cualquier tipo de superficie. Se aplica en dos capas con rodillo o brocha, dejando secar entre 2 y 4 horas entre capas, y permitiendo un secado completo entre 12 y 24 horas, según la temperatura ambiente.

Dónde se utiliza

- Sobre superficies porosas: yeso, cemento, ladrillo, fibrocemento.
- Sobre superficies no porosas: metal, cristal, azulejos, PVC.
- En ambos casos, ayuda a cerrar el poro, uniformar la absorción y garantizar un anclaje firme del revestimiento.

Preparación de la superficie

- Limpiar de polvo, grasa, ceras, humedad, etc.
- Reparar grietas o imperfecciones con masilla.
- Asegurarse de que esté seca, nivelada y blanca para reducir el consumo de Mixart.

Preparación del producto

Antes de aplicar, remover siempre el producto de forma homogénea.

El Primer contiene una carga fina de arena de sílice, por lo que es imprescindible agitar desde el fondo con una batidora eléctrica a baja velocidad o con una pala manual. Esto garantiza que el componente mineral se reparta correctamente y no quede acumulado en el fondo.

Aplicación

- Aplicar una primera capa fina y uniforme con rodillo o brocha.
- Dejar secar entre 2 y 4 horas.
- Aplicar una segunda capa cruzada para cubrir totalmente la superficie.
- Esperar 24 horas antes de aplicar Mixart.

Rendimiento aproximado:

- 1 L → 5 m²
- 5 L → 25 m²