



AMK24 MONTAGEKLEBER

Einkomponentiger Arylklebstoff auf Basis Acryldispersion

PLUSPUNKTE

- universell einsetzbar im Innenbereich
- geruchsneutral
- APEO-, glycol-, lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei
- witterungs- und alterungsbeständig, gute UV-Beständigkeit
- anstrichverträglich (DIN 52452)
- kann Unebenheiten bis 12 mm ausgleichen
- sehr gute Lagerstabilität

LIEFERFORM

504 g / 310ml Kartusche

FARBE

weiß - Artikelnummer 24-0310-2809

REINIGUNG

- frischer Klebstoff kann mit einem feuchten Tuch entfernt werden. Werkzeug ist nach Gebrauch sofort mit Wasser zu reinigen
- ausgehärteter Klebstoff ist mechanisch zu entfernen
- die verbleibenden Reste können schrittweise mit Wasser aufgeweicht und nach einiger Zeit abgewischt werden

LAGERUNG

24 Monate bei +5 bis +40°C, vor Frost schützen

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

Verkleben

- von Isolier- und Dämmplatten aus expandiertem Polystyrol ("Styropor")
- von dünnem Holz, wie Holzleisten, Fußleisten, Zierprofilen und anderen saugfähigen Substraten
- von Gips-, Stuckprofilen

Anbringen

- von Zier- & Sockelleisten, Profilen

VERARBEITUNGSHINWEISE

Vorbereitung

Der Untergrund muss trocken, tragfähig, staub- und fettfrei sein. Mindestens eine zu verklebende Fläche muss saugfähig bzw. diffusionsoffen sein.

Vor dem Klebstoffauftrag ggf. vorliegende Zementschlämme, Schalölbeschichtungen/-Imprägnierungen entfernen. Bei Sanierungsarbeiten müssen die alte Klebmasse sowie Farbreste und nicht tragfähige Schichten vollständig entfernt werden.

Stark saugende, poröse und nicht abriebsfeste Untergründe, z. B. Porenbeton, sind mit dem verdünnten Klebstoff (mit Wasser im Verhältnis von 1:3 bis 1:4) vorzubehandeln (= Primeranwendung).

Verarbeitung

Nach dem geradlinigen oder wellenförmigen Kleberauftrag (mit einer geeigneten Hand-, Akku oder Luftdruck-Dichtstoffpistole) kann die Verklebung sofort erfolgen. Keinesfalls vollflächig verkleben.

Erfolgt die Verklebung nach der Hautbildung, so sind die Klebeflächen gegeneinander zu verschieben, um die Haut zu durchbrechen.

Die Verklebung sollte spätestens 15 Minuten nach Kleberauftrag erfolgt sein. Korrekturen sind noch kurzfristig möglich.

Die Klebeteile sind je nach Verklebungsdicke und Gewicht bis zum Erreichen der Anfangsfestigkeit (ca. 48 h) zusätzlich zu fixieren.

Ggf. verwendetes Klebeband kann sofort nach dem Verkleben entfernt werden.

Überstehender Klebstoff kann mit geeignetem Werkzeug (z. B. Schwamm, Spachtel o.ä.) modelliert werden.



AMK24 MONTAGEKLEBER

Einkomponentiger Acrylklebstoff auf Basis Acryldispersion

HINWEISE

- darf nicht im Sanitärbereich verwendet werden
- das Produkt eignet sich auch nicht für den Einsatz auf Marmor und Naturstein
- nicht im Tiefbau verwenden, auf Bitumen, Teer oder Untergründen anwenden, die Weichmacher abgeben
- nicht für die Verklebung von Polystyrol geeignet
- keinesfalls vollflächig verkleben, sondern gradlinige oder wellenförmige auftragen

PRÜFUNGEN UND NORMEN

- VOC-Emissionsklasse (Frankreich): A+
- EN 13501 (Brandverhalten): Klasse E

Mängelhaftung

Die in diesem Merkblatt mitgeteilten Daten entsprechen dem derzeitigen Stand. Sie stellen keine Übernahme einer Garantie dar. Für die Wirksamkeit einer Garantie ist eine gesonderte schriftliche Erklärung seitens Dichtstofftechnik Müller & Müller GmbH & CoKG erforderlich. Änderungen der Produktkennzahlen im Rahmen des technischen Fortschritts oder durch betriebsbedingte Weiterentwicklung behalten wir uns vor. Die Angaben entbinden den Abnehmer nicht von einer sorgfältigen Eingangsprüfung im Einzelfall. Die in diesem Merkblatt gemachten Empfehlungen beruhen auf langjährigen Erfahrungen mit den Produkten, entbinden den Anwender jedoch wegen der Vielzahl der von uns nicht beeinflussbaren Faktoren bei der Verarbeitung und während der Lebensdauer der Fuge oder Verklebung nicht von eigenen Prüfungen und Vorversuchen. Für Anfragen bei speziellen Anwendungen stehen wir gerne zur Verfügung. Unsere Empfehlungen entbinden nicht von der Verpflichtung, eine eventuelle Verletzung von Schutzrechten Dritter selbst zu überprüfen und gegebenenfalls zu beachten. Ebenso ist es Aufgabe des Anwenders zu prüfen, ob für den vorgesehenen Einsatzzweck behördliche Auflagen zu erfüllen oder Genehmigungen einzuholen sind, sowie etwaige weitergehende Anforderungen des jeweiligen Auftraggebers zu klären. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, insbesondere auch im Hinblick auf etwaige Mängelhaftung. Durch jede Neuauflage dieses Merkblattes werden ältere Ausgaben ungültig.

TECHNISCHE DATEN

Basis	Acryldispersion
Dichte (DIN EN ISO 2811-1)	1,65 ± 0,04 g/cm ³
Hautbildungszeit (23°C/50% r.F.)	ca. 10 min
Penetration (DIN 51579 / 5 sek.)	220 ± 30 1/10 mm
Standvermögen (in Anlehnung an ASTM 2202)	< 2 mm
Shore A Härte (ISO 868)	35 ± 5 Einheiten
Dehnungswert (DIN EN ISO 8339-A, 100 %)	ca. 0,2 N/mm ²
zulässige Gesamtverformung (Herstellerefestlegung)	7,5 %
Bewegungsvermögen (ISO 11600)	
Masseschwund (DIN EN ISO 10563)	max. 18 %
Verarbeitungstemperatur (Dichtstoff und Untergrund)	-5°C bis +35°C
Temperaturbelastung (ausgehärteter Dichtstoff)	-25°C bis +80°C
Brandverhalten (EN 13501)	E
Lagerbeständigkeit (geschlossenes Originalgebinde)	24 Monate (+5°C bis +40°C) vor Frost schützen

Die Aushärtung ist abhängig von Temperatur, Luftfeuchte und Schichtdicke. Die angegebenen Daten beziehen sich auf die Prüfung bei Normklima (23°C/50% r.F.). Unter diesen Bedingungen härtet eine 10x10mm Fuge in 8 bis 14 Tagen vollständig durch. Niedrige Temperaturen, niedrige Luftfeuchtigkeit sowie Fugentiefen über 15 mm verlangsamen die Hautbildung und Aushärtung teilweise deutlich. Die Kenndaten werden zeitnah zur Produktion ermittelt und können mit zunehmendem Alter des Produktes sowie den verschiedenen Einfärbungen leicht variieren. Die Kenndaten stellen keine Spezifikationsvereinbarung dar.

Wichtige Hinweise

Frischer Klebstoff kann mit einem feuchten Tuch entfernt werden. Werkzeug ist nach Gebrauch sofort mit Wasser zu reinigen. Ausgehärteter Klebstoff ist mechanisch zu entfernen. Die verbleibenden Reste können schrittweise mit Wasser aufgeweicht und nach einiger Zeit abgewischt werden.

Das Abbinden erfolgt über die Abgabe von Wasser an die Umgebung. Hohe Luftfeuchtigkeit, niedrige Temperaturen sowie Kleberdicken über 15 mm können die Aushärtung ggf. deutlich verlangsamen.

Der Klebstoff ist nicht überstreichbar aber anstrichverträglich gemäß DIN 52452 mit den meisten Anstrichsystemen. Aufgrund der Vielzahl der auf dem Markt befindlichen Beschichtungssysteme empfehlen wir jedoch eigene Vorversuche zur Beurteilung von Haftung und Verträglichkeit.

Aufgrund des Aushärtprinzips (Verdunstung von Wasser) ändert sich die Farbe des Klebstoffs während des Abbindens geringfügig.

Sicherheitshinweise

Siehe Sicherheitsdatenblatt. Maßnahmen zum Unfall- und Gesundheitsschutz, die sich aus dem Sicherheitsdatenblatt und der Kennzeichnung ergeben, sind zu beachten.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Versionen / Ausgaben ungültig.
Ausgabe: 10.22

DICHTSTOFFTECHNIK MÜLLER & MÜLLER GMBH & CO. KG

Dübener Landstraße 1, 06905
Bad Schmiedeberg, OT Söllichau

Tel.: +49 34 243 134 55 - 00
Fax: +49 34 243 134 55 - 20
e-Mail: info@dstm24.de
www.dichtstofftechnik24.de

