SCHEDA TECNICA



weberpave manhole fix

Malta di riempimento per pozzi a presa rapida, nera

sacco da 25 kg

Vantaggi del prodotto
- A presa rapida - riapertura al traffico in tempi brevi
- Resistente al gelo in presenza di sale antigelo
- Facile messa in opera e finitura della superficie

Colore
- Nero

Campo di applicazione
- Installazione e sollevamento di tombini
- Installazione di arredi urbani: dissuasori, paletti, segnali stradali o pubblicitari, panchine, ecc.

Caratteristiche del prodotto
- A presa rapida - riapertura al traffico in tempi brevi
- Resistente al gelo in presenza di sale antigelo
- Facile messa in opera e finitura della superficie
- Grano massimo 5 mm

Da sapere prima dell'applicazione

Non aggiungere altri leganti, additivi o aggregati.

Consumo

Per cm spessore dello strato e m^2	ca. 20 kg

weber
SAINT-GOBAIN

Preparazione del sottofondo

Installazione di tombini: Tagliare 10 cm intorno al tombino con un taglio netto e verticale fino alla testa del pozzetto o a un sottofondo solido (piastra sotto il tombino).

Lavorazione

Miscelazione: Mettere la quantità di acqua pulita indicata in un secchio alto, aggiungere la polvere e mescolare per circa 2 - 3 minuti per ogni sacco con un miscelatore elettrico a bassa velocità (500 giri al minuto) o con una pala (in un barile di malta, sul pavimento o in una carriola) fino a ottenere una malta stabile, lavorabile e omogenea.

Lavorazione: Applicare un primo strato di malta all'altezza desiderata sul sottofondo umido (spessore minimo: 3 cm). Se necessario, formare con una cassaforma morbida. Posizionare il telaio e adattarlo alla superficie stradale. Non utilizzare mai cunei (metallo, legno, ...). Compattare la malta con una cazzuola o un ago vibrante. Lisciare con una spatola a filo della superficie dell'asfalto. Lasciare almeno 3 cm di spazio per l'eventuale successiva applicazione di asfalto.

Trattamento successivo

Un trattamento successivo deve essere sempre effettuato. Proteggere la malta dall'asciugatura troppo rapida, soprattutto in caso di temperature elevate, luce solare diretta e/o vento forte. Il trattamento successivo può essere effettuato, per esempio, coprendo con film in PE o stuoie geotessili.

Per evitare danni dovuti al gelo, proteggere le superfici appena preparate dal gelo notturno e dal gelo persistente con stuoie isolanti adeguate e prolungare il periodo trattamento successivo.

Restrizioni / precauzione richiesta

Non utilizzare direttamente sull'asfalto o sul conglomerato bituminoso.
Non mescolare con altri prodotti.
A contatto con acqua, il materiale ha una reazione fortemente alcalina. Proteggere la pelle e gli occhi.

Istruzioni di stoccaggio

All'asciutto nell'imballaggio originale non aperto

Stabilità di stoccaggio min.

6 months

Istruzioni speciali

I dati tecnici si riferiscono a una temperatura di 20 ± 2 °C, se non diversamente indicato.

Proprietà	Valore
ø Aggiunta di acqua	2.5 - 2.8 l / sacco da 25 kg
ø Tempo di lavorabilità	30 min
ø Massa volumica della malta indurita	2300 kg/m^3
Resistenza a compressione min. dopo 2 h	25 N/mm^2

Proprietà	Valore
Resistenza a compressione min. dopo 4 h	30 N/mm²
Resistenza a compressione min. dopo 1 d	40 N/mm²
Resistenza a compressione min. dopo 28 d	50 N/mm²
Resistenza a trazione minima per flessione min. 28 d	9 N/mm²
Grano max.	5.0 mm
Reazione al fuoco	A1
Spessore dello strato min.	3 cm
Spessore dello strato max.	15 cm
Temperatura di lavorazione min. (aria, supporto, materiale)	5 °C
Temperatura di lavorazione max. (aria, supporto, materiale)	35 °C

Devono essere rispettate le norme, le schede tecniche e le istruzioni per l'elaborazione delle rispettive associazioni di categoria e di eventuali altri fornitori di materiali da costruzione, nonché i depliant/tabelle di applicazione Weber. Consigli per la sicurezza: Osservare la scheda di sicurezza. Avviso di garanzia: Saint-Gobain Weber AG garantisce la perfetta qualità dei suoi prodotti nell'ambito delle condizioni generali di vendita e di consegna. Poiché le condizioni di lavorazione sono molto diverse, le raccomandazioni di cui sopra devono essere considerate come informazioni generali senza alcuna garanzia di proprietà.

T: +41 44 947 88 00, Saint-Gobain Weber AG, Industriestrasse 10, CH-8604 Volketswil ZH

PR00066340

Stand 17.05.2024