

SCHEDA TECNICA

weber ip 23

Vantaggi del prodotto
- Intonaco di fondo a base di gesso-calce
- Buona lavorabilità
- Intonaco di fondo per tutti gli intonaci di finitura e carte da parati

Da sapere prima dell'applicazione
- Non adatto a locali commerciali o privati.
- In caso di dubbi sulla lavorazione, sul substrato o su particolari caratteristiche costruttive, si prega di richiedere una consulenza.

Consumo

Per 10 mm di spessore dello strato:	ca. 11.1 kg/m²
Malta fresca per 1 to	ca. 900 l

SAINT-GOBAIN

Preparazione del supporto

Il fondo dell'intonaco deve essere asciutto e privo di polvere e sporco. I distaccanti filmogeni devono essere rimossi (test di bagnatura). I giunti di testa degli elementi costruttivi devono essere adeguatamente rinforzati o formati. Pretrattare il calcestruzzo e i supporti lisci o leggermente assorbenti con i leganti Weber Haft 260 o Weber Combi Haft.

Lavorazione

L'intonaco di macchina a base di gesso-calce Weber ip 23 è adatto all'applicazione con tutte le comuni pompe di miscelazione. Finitura dell'intonaco di base: applicare, lisciare e serrare bruscamente dopo l'irrigidimento. Finitura dell'intonaco liscio: lisciare la finitura dell'intonaco di base con il lisciante per intonaci a base di gesso Weber ip 400s. Dopo il consueto tempo di asciugatura, rivestire ulteriormente con pitture, carte da parati o intonaci di finitura.

Restrizioni / precauzione richiesta

- Prima dell'applicazione, il supporto deve essere asciutto nonché privo di polvere e sporcizia
- È vietato aggiungere additivi estranei di qualsiasi genere
- non adatto per locali umidi

Istruzioni di stoccaggio

Conservare in locali asciutti e in sacchi originali chiusi su palette

Stabilità di stoccaggio min.

6 months

Proprietà	Valore
Spessore per l'applicazione min.	> 10 mm
Reazione al fuoco	A1
Classificazione CE	SN EN 998-1/EN SN 13279-1 B6
ø Ulteriore tempo di verniciatura	hour(s)
Temperatura di lavorazione max. (aria, supporto, materiale)	30 °C
Grano max.	0.8 mm
Temperatura di lavorazione min. (aria, supporto, materiale)	5 °C
Stabilità di stoccaggio min.	6 months
ø Massa volumica della malta indurita	kg/m^3
Idoneità all'uso in ambienti permanente umidi	No
Frasi di sicurezza H	H318-Provoca gravi lesioni oculari.

Proprietà	Valore
Frasi di sicurezza P	P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P305 + P351 + P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico...
Tempo di contatto / tempo di maturazione (ca.)	min
ø Aggiunta di acqua	ca. 0,32 l/kg, 8,0 l /Sacco da 25 kg

Non utilizzare a temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C. Durante e dopo tutte le applicazioni, i prodotti devono essere protetti dagli effetti degli agenti atmosferici (sole, vento, pioggia e gelo). Non devono essere aggiunti additivi estranei di alcun tipo. Questa scheda tecnica rappresenta una guida generale e serve solo come base per la consulenza. Non ne deriva alcun obbligo legale. La nostra garanzia è limitata alla qualità della merce consegnata. Valgono le norme della SIA V 242/1 “Lavori di costruzione di intonaci e muri a secco”, i volantini della SMGV (Associazione svizzera dei maestri pittori e intonacatori) e la regola generale della teoria edilizia.

T: +41 44 947 88 55, e-mail: technik@weber-marmoran.ch, Saint-Gobain Weber AG, Industriestrasse 10, CH-8604 Volketswil ZH