

## HOJA TÉCNICA

**Acrílico mate de alta calidad, mate, satinado y esmalte brillante, para exterior e interior.CERTIFICADO DE AMBIENTES ALIMENTARIOS según UNI 11021: 2002**

### CARACTERÍSTICAS

Esmalte de pared a base de resinas acrílicas emulsionadas en fase acuosa, dióxido de titanio y / o pigmentos resistentes a la luz, aditivos especiales que garantizan la estabilidad y facilidad de aplicación y una perfecta adhesión al soporte. Equipado con excelente rendimiento y alto poder de cobertura, cubre la superficie con una película compacta y resistente, una vez que se ha secado, para el lavado con detergentes comunes en solución acuosa y para la acción de los agentes atmosféricos durante mucho tiempo. Make ESMALTE MURAL es un solvente no inflamable, inodoro, repelente al agua, libre de amoníaco y dañino, por lo que no crea problemas para las personas enfermas y propensas a las alergias. Make Esmalto Murale está disponible en la versión brillante, satinada y opaca.

### CAMPOS DE USO

Por sus características, Make Esmalte Natural es especialmente adecuado en aquellas habitaciones donde se requiere una buena protección higiénica, como cantinas, cocinas, hospitales, clínicas, etc. ; Se usa comúnmente en la decoración y protección de edificios externos sujetos a alta exposición al agua y al mal tiempo, en paredes interiores donde se requiere una alta resistencia al lavado y al desgaste. Después de la preparación de la superficie Make Wall Enamel se puede aplicar sobre: yeso civil, concreto, concreto prefabricado (sin agentes de desprendimiento), yeso y derivados, pintura vieja (lavable, cal), madera, masonita, tableros duros, terracota, galletas, papel , cartón etc.

### MÉTODO DE APLICACIÓN

Raspe, cepille y retire la pintura vieja o partes de yeso que no estén bien adheridas. Asegúrate de que la superficie esté sana, seca y limpia. Aislar cualquier infiltración de humedad por adelantado.

Paredes interiores ya pintadas: elimine las manchas y el polvo, en el caso de un sustrato absorbente, que no hable o que no sea uniforme, aplique una primera capa de imprimación a base de agua (recomendada como Consolidable Colorable Fleur primer), en el caso de sustratos cohesivos previamente pintados con esmalte o pintura lavable con base de agua. Puede aplicar directamente Make Esmalto para muros.

Paredes exteriores ya pintadas: recomendamos aplicar una primera capa de fijador a base de solvente para impregnar y consolidar la superficie, en caso de soportes friables, repita la operación después de unas horas.

Paredes interiores o paredes externas no teñidas: aplique una primera capa de imprimación a base de agua (imprimación Consolidant Colorurable Fleur recomendada). Rellena las grietas y fisuras, suaviza las imperfecciones.

Aplique Make Esmalte Mural con brocha, rodillo o sin aire en dos capas con un intervalo de 8 a 12 horas. El producto está listo para usar, en caso de que desee que la aplicación se diluya más con agua, con un máximo de 10-15% en volumen para la primera capa y un máximo de 10% para la siguiente.

### RECOMENDACIONES

- Antes de continuar con la aplicación, asegúrese de que el sustrato esté perfectamente seco y sazonado y que esté perfectamente anclado al sustrato, que no contenga suciedad, grasa, contaminación por hongos, hongos, bacterias, sales o cualquier otra cosa que pueda comprometer la adhesión o Buen resultado del trabajo.
- Almacene el embalaje lejos de las heladas (mínimo + 5 ° C).
- Almacene en un lugar fresco y seco, alejado del sol.
- Utilice el producto a temperatura ambiente y en un sustrato entre + 8 ° C y + 35 ° C y con una humedad relativa que no exceda el 75%.
- Evite secar a temperatura ambiente y del sustrato por debajo de + 5 ° C.
- No aplique con el riesgo de lluvia inminente, a pleno sol, en presencia de viento fuerte o con nieblas persistentes.
- Proteja las fachadas de la lluvia durante el tiempo necesario para el curado completo del producto.
- Prepare los andamios para poder realizar el trabajo de forma continua hasta interrupciones arquitectónicas para evitar la formación de juntas, solapamientos y diferencias de color.
- Obtenga el color en un solo lote en una cantidad suficiente para terminar el trabajo o al menos para completar partes del trabajo que no puedan resaltar las diferencias de tono.
- Lave las herramientas con agua inmediatamente después del uso.



# MAKE ESMALTO PARA MUROS BASE AGUA

**COLORIFICIO CENTRALE S.r.l.**  
Via Industria 12,14,16  
25030 Torbole Casaglia (BS) ITALIA  
C.F e P.IVA 03032510178

## DATOS TÉCNICOS:

<b>SECADO A 20 ° C</b>	en polvo 30' - 1 h seco al tacto8 - 12 h
<b>DILUCION</b>	Listo para usar, si desea que la aplicación se diluya más con agua 10-15% para la primera capa 0-10% para la segunda capa
<b>CONSUMO</b>	0.055 -0.085 l / m <sup>2</sup> por capa
<b>ASPECTO DE LA PELÍCULA SECADA</b>	Brillante 52 ± 3 G a 60° Satinado 52 ± 3 G a 85° Mate 3 ± 1 G a 85°
<b>GRANULOMETRÍA (UNI EN ISO 1062-1: 2005)</b>	Final
<b>pH</b>	8,5 ± 1
<b>DENSIDAD (UNI EN ISO 2811-1: 2003)</b>	1,19 ± 0,05 kg/l Brillante 1,29 ± 0,05 kg/l Satinado 1,38 ± 0,05 kg/l Mate
<b>RESISTENCIA AL LAVADO (ciclos. Gardner )</b>	>5000 según la UNI 10560
<b>LIMPIEZA HÚMEDA (UNI EN ISO 11998: 2006)</b>	Ldft=3,38 micras Clase 1
<b>COLORES</b>	Blanco
<b>ENVASES</b>	9 l - 4 l

i) Pinturas monocomponentes de alto rendimiento  
C.O.V. en g / l: desde 01.01.2010 = 140 g / l  
Valor máximo de CO. En el producto: 30 g / l de preparación

Estas noticias son el resultado de pruebas cuidadosamente controladas y expresan nuestro mejor y más actualizado conocimiento. Además, estas noticias se divulgan como información y no pueden comprometer la responsabilidad de nuestra Compañía ni proporcionar un punto de apoyo para disputas de cualquier tipo que aún puedan ser conectadas con el uso de los productos descritos. Esto también es en consideración al hecho de que las condiciones de uso están fuera de nuestro control.

PRUEBAS REALIZADAS POR LA IDONEIDAD DE UNI 11021:2002					
RESULTADOS					
REF	Prueba	Método de medición	Valor medido	Valor especificado	Resultado
<b>REQUISITOS ESENCIALES</b>					
7.1	Suelo	UNI 10792	ΔL=1.71	ΔL≤3.0	PASS
7.2	Transferencia de olor	Apéndice A	0	≤1.0	PASS
<b>REQUISITOS ESPECIALES</b>					
8.1	Resistencia al lavado	UNI 10560	>5000	≥5000	PASS
8.4	Resistencia a agentes de lavado particulares	UNI EN ISO 2812-1	sin alteración	Sin alteración después de 24 h de contacto: sin alteración	PASS
8.5	Resistencia a los agentes de desinfección	UNI EN ISO 2812-1	sin alteración	Sin alteración después de 24 h de contacto: sin alteración	PASS
8.6	Resistencia al choque térmico.	Apéndice D	sin alteración	Sin alteración después de 24 h de contacto: sin alteración	PASS

**ARTÍCULO DE ESPECIFICACIÓN:** Hacer esmalte de pared Aplicación de **Make Esmalto para muros**, esmalte de pared a base de resinas acrílicas emulsionadas en fase acuosa, con excelente rendimiento y alto poder de cobertura, resistente, después del secado, al lavado con detergentes comunes en solución acuosa ya la acción de los agentes atmosféricos. , inodoro, repelente al agua, libre de amoníaco y todos los disolventes nocivos; Se aplica con brocha o rodillo en dos capas, para cubrir completamente la superficie, después de aplicar una capa de fijador acrílico a base de agua con alto poder de penetración y consolidación, después de cepillar, lijar y enlucido cuando sea necesario.