

PRODUKTDATENBLATT

weber Kosmetikmörtel

Kosmetikmörtel

Sack à 25 kg

Produktvorteile
- Sehr fein - Grösstkorn 0.4 mm
- Optimale Bearbeitung der Oberfläche
- Passt farblich bestens zu allen Weber-Betonen

Farbe
- Betongrau

Anwendungsbereich
- Kosmetik- und Ausbesserungsarbeiten an Betonbauteilen
- Reparieren von beschädigten Ecken und Kanten
- Füllen von Kiesnestern und Lunkern

Produkteigenschaften
- Sehr fein - Grösstkorn 0.4 mm
- Optimale Bearbeitung der Oberfläche
- Passt farblich bestens zu allen Weber-Betonen

Verbrauch/Ergiebigkeit

1 Sack à 25 kg Trockenmörtel:	ca. 17 l

weber
SAINT-GOBAIN

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss frei von haftungsstörenden Stoffen, wie z. B. Staub oder Fett, und ausreichend tragfähig sein sowie eine Rautiefe von mind. 0.5 mm aufweisen. Den Untergrund gründlich vornässen und anschliessend abtrocknen lassen, so dass er unmittelbar vor Auftrag des Kosmetikmörtels mattfeucht ist.

Verarbeitung

Mischen: Das Pulver mit der angegebenen Menge sauberem Wasser mit geeignetem Rührwerk homogen und knollenfrei mischen. Nur die Mörtelmenge anmischen, die innerhalb der angegebenen Verarbeitbarkeitszeit verbraucht werden kann. Eine nachträgliche Wasserzugabe ist zu vermeiden.

Auftrag: Den Mörtel mit Kelle oder Spachtel auf den vorbereiteten, mattfeuchten Untergrund auftragen. Die Mörteloberfläche während des Ansteifens mit Kunststofftalosche, Styropor/Styrofoam oder Synthetikschwamm bearbeiten. Mit weber Kosmetikmörtel ausgebesserte Oberflächen können nach ca. 7 Tagen (je nach Auftragsstärke, Temperatur etc.) verputzt oder gestrichen werden.

Nachbehandlung

Den Mörtel vor zu schnellem Austrocknen schützen. Starke Hitzeeinwirkung und Zugluft vermeiden.

Einschränkungen / Vorsicht geboten

Reagiert mit Wasser stark alkalisch. Haut und Augen schützen.

Lagerungsvorschriften

Trocken im ungeöffneten Original-Gebinde

Min. Lagerstabilität

6 months

Besondere Hinweise

Die technischen Angaben beziehen sich auf eine Temperatur von +20 °C ohne Zugluft und eine rel. Luftfeuchtigkeit von 65 %.

Eigenschaft	Wert
ø Wasserzugabe	ca. 6.0 l / Sack à 25 kg
Min. Verarbeitbarkeitszeit	15 min
Min. Druckfestigkeit nach 28 d	25 N/mm^2
Max. Korngrösse	0.4 mm
Min. Schichtdicke	2 mm
Max. Schichtdicke	10 mm
Max. Verarbeitungstemperatur (Luft, Untergrund, Material)	30 °C
Min. Verarbeitungstemperatur (Luft, Untergrund, Material)	5 °C

Einschlägige Normen, Merkblätter und Verarbeitungsanweisungen der jeweiligen Fachverbände und möglicher weiterer Baustofflieferanten sowie die weber Broschüren/Anwendungstabellen sind zu beachten. Sicherheitshinweis: Sicherheitsdatenblatt beachten. Gewährleistungshinweis: Die Saint-Gobain Weber AG übernimmt im Rahmen der allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen Gewähr für einwandfreie Qualität ihrer Produkte. Da die Verarbeitungsbedingungen sehr unterschiedlich sind, müssen obige Empfehlungen als allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftenzusicherungen betrachtet werden.

P: +41 44 947 88 00, Saint-Gobain Weber AG, Industriestrasse 10, CH-8604 Volketswil ZH

PR00034765

Stand 15.12.2022