



**ADLER Abbeizer Spray****95126**Universeller Abbeizer für **DIY und Gewerbe****PRODUKTBESCHREIBUNG****Allgemeines**

Hochwirksamer Abbeizerspray mit Gelstruktur auch für senkrechte Flächen. Besonders geeignet zum Entfernen von alten, wasserbasierten Fensterbeschichtungssystemen. Entfernt durch die lange offene Zeit auch dicke Lackschichten in einem Arbeitsgang und ist auch bei vielen 2K-Systemen wirksam (Vorversuch durchführen). Das Produkt ist ohne den Zusatz von chlorierten Kohlenwasserstoffen formuliert.

**Anwendungsgebiete**

- Sämtliche, kleinflächige Objekte wie Holzfenster, Haustüren, Möbel, Geländer, Rahmen, Beschläge etc.

**VERARBEITUNG****Verarbeitungshinweise**

- Bitte Produkt vor Gebrauch aufschütteln.
- Verarbeitung nicht bei Temperaturen unter + 5 °C, jedoch nicht über 30 °C und/oder relativer Luftfeuchte > 80 % erforderlich.
- Eine Prüfung der Materialverträglichkeit auf Probeflächen wird empfohlen.
- Dichtstoffe und andere lösemittlempfindliche Teile müssen abgeklebt werden.
- Buntmetalle können durch ADLER Abbeizer Spray verfärbt werden.
- Einwirkzeit ca. 10 Minuten je Schicht.
- Die Einwirkzeit hängt von Art, Schichtdicke, Arbeitstemperatur und Alter der Beschichtung ab. Die optimale Einwirkzeit wird am besten an einer Probefläche ermittelt.
- Stark saugende Untergründe verkürzen die Einwirkzeit.
- Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden (zu schnelle Antrocknung).
- Angequollene Altbeschichtung mit ADLER Lackziehklingen 9591001 oder Abziehschaber entfernen.

- Die abgebeizten Flächen mit Wasser gründlich nachwaschen, um eine Verfärbung der nachfolgenden Anstriche vorzubeugen.
- Farbspritzer sofort mit Wasser entfernen.

**Auftragstechnik**

Auftragsverfahren	Sprühen
Ergiebigkeit pro Auftrag (m <sup>2</sup> /l)	2 - 3

Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.

Das Produkt satt aufsprühen.

Die Form, die Beschaffenheit und die Feuchtigkeit des Untergrundes beeinflussen den Verbrauch/die Ergiebigkeit. Exakte Verbrauchswerte sind nur durch eine vorherige Probebeschichtung zu ermitteln.

**BESTELLHINWEISE****Gebindegrößen**


400 ml (Gebindeinhalt reicht für ca. 0,8 m<sup>2</sup>)

**Farbtöne/Glanzgrade**

Farblos 95126

**Zusatzprodukte**

ADLER Lackziehklingen 9591001

**WEITERE HINWEISE****Haltbarkeit/Lagerung**

Mindestens 1 Jahr in original verschlossenen Gebinden.

Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30° C) geschützt lagern.

**Sicherheitstechnische Angaben**

Beachten Sie bitte das zugehörige Sicherheitsdatenblatt, die aktuelle Version kann im Internet unter [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com) abgerufen werden.

Das Einatmen von Lackaerosolen bei Spritzapplikation muss generell vermieden werden; dies ist durch die fachgerechte Anwendung einer Atemschutzmaske (Kombinationsfilter A2/P2 – EN 141/EN 143) gewährleistet.

Der abgelöste Lackschlamm ist als Sonderabfall zu werten und ist gemäß den gesetzlichen Vorschriften zu entsorgen.