

ADLER Innenlasur

30801 ff



Produktbeschreibung

Wasserverdünnbare Lacklasur auf Acrylatdispersionsbasis in dekorativen Holz- und Bunttönen für den Innenbereich; angenehmer Geruch, leicht verarbeitbar. Durch die transparenten seidenglänzenden Farbtöne bleibt das natürliche Erscheinungsbild des Holzes sichtbar.

Besondere Eigenschaften

Schwer entzündbar nach ÖNORM A 1605 Teil 12-5 (Bewertungsklasse 5-B).

Anwendungsgebiete

Wand- und Deckenvertäfelungen, Türen (für Wasserlacke geeignete Dichtungen verwenden!), Möbel, Paneele, Kinderzimmer usw.

Auch für Renovierungsanstriche auf herkömmlichen Möbellen geeignet.

Die Pastelltöne sollen nur auf Fichte, Qualitätsstufe I, verwendet werden, weil sich sonst Löcher und Risse unschön abzeichnen. Bei harzreichen Hölzern besteht die Gefahr, dass holzbedingte Farbunterschiede nach einiger Zeit deutlich sichtbar werden und/oder in den Astbereichen gelbe Flecken entstehen.

Kriterien von „**Baubook Ökologisch ausschreiben**“ erfüllt

Auftragsart

Streichen (Acrylpinsel), Spritzen (nebelarme Spritzpistole)

Untergrundvorbereitung

Neuanstrich - mit Kö 180 schleifen
Renovierungsanstrich - mit Kö 280 anschleifen

Neuanstrich

2 x mit ADLER Innenlasur 30801 ff unverdünnt (Zwischenschliff Kö 280)

Bei Nut- und Federbrettern empfehlen wir prinzipiell ein Streichen vor der Montage; ist das nicht möglich, im Nut- und Federbereich nur wenig ADLER Innenlasur 30801 ff auftragen, um Verklebungen zu vermeiden.

Renovierungsanstrich

1 x mit ADLER Innenlasur 30801 ff unverdünnt (vorher mit Kö 280 anschleifen)

Verdünnung

Wasser; das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.

12-10 (ersetzt 04-10) ZKL 5309

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: info@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf dem derzeitigen Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.

Verarbeitungs- und Objekttemperatur

Nicht unter + 10 °C
Hohe Luftfeuchtigkeit und/oder niedrige Temperaturen verzögern die Trocknung.

Trockenzeit (Raumtemperatur 20 °C)

Schleif- und überstreichbar nach ca. 30 min.

Arbeitsgeräte

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Spritzgeräte anschließend gut trocknen, um Rosten zu verhindern. Ange-trocknete Farbreste mit ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125 entfernen.

Ergiebigkeit (pro Auftrag)

10 – 12 m²/l

Gebindegrößen

375 ml, 750 ml, 2,5 l, 9 l

Lagerung

Kühl, aber frostfrei

Haltbarkeit

Mindestens 3 Jahre in originalverschlossenen Gebinden.

Farbtöne

Farblos, tönbar	30801
Eiche	30802
Samt	30803
Nuss	30807
W10	30810
W20	30816

Alle Farbtöne sind untereinander mischbar. Aufhellen eines Standardtones mit ADLER Innenlasur Farblos 30801. Sonderfarbtöne durch das ADLER Color Farbmischsystem Meine Lieblingsfarbe oder Color4You.

Sicherheitstechnische Angaben

Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten!

Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.