

sumumclay®

EXTRAORDINARIO PODER DE RENOVACIÓN

FICHA TECNICA

RENOVADOR AL DISOLVENTE

Producto monocomponente líquido y transparente disuelto en disolventes aromáticos. Para la renovación y protección del hormigón. Formulado a base de resinas acrílicas con excelentes propiedades de penetración y dureza, resistente a los rayos ultravioleta. Endurece por evaporación de los disolventes.

CARACTERISTICAS Y APLICACIONES

- Renovación de suelos de hormigón.
- Pavimentación de suelos.
- Terminación y protección del hormigón impreso.
- Consolidación de suelos de hormigón que se estén desgranando.
- Decorativo con acabado satinado, realza el aspecto natural del pavimento.
- Mediante el sellado de la superficie protege al soporte de la acción del agua, los aceites, grasas y suciedades y alarga su vida.
- Realza el aspecto natural de fachadas de ladrillo cara-vista, morteros, etc, protege, impermeabiliza e hidrófuga.

MODO DE EMPLEO

- En soportes nuevos se puede aplicar después del endurecimiento de la superficie. Se deberá de eliminar restos de desmoldeantes así como la suciedad que pueda tener.
- En soportes viejos se deberá de eliminar totalmente los restos de viejas pinturas mal adheridas, manchas de grasa, aceite o de cualquier otro tipo. Se saneará los rotos, grietas o desperfectos que pueda tener. Una vez terminado este proceso se procederá a la aplicación como si de soporte nuevo se tratara.
- Aplicar con paletina, brocha, rodillo o pistola aerográfica, dependiendo del tipo de superficie y extensión. Diluir la primera mano del 10 al 15% y la segunda mano al 10% con disolvente de tipo universal o de clorocaucho.
- Es ideal aplicar capas finas y dejar secar entre ellas unas 4 ó 6 horas cómo mínimo.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- No aplicar con riesgo de lluvia, vientos fuertes o insolación directa. El producto secaría demasiado rápido sin que diese tiempo a una buena penetración y adherencia.
- Comprobar previo a la aplicación la porosidad del soporte a aplicar para conseguir una penetración correcta del producto y por tanto la adherencia adecuada.
- Es recomendable aplicar el producto sobre superficies con un índice inferior al 15% de humedad para evitar un resultado no deseado.
- No aplicar el producto sobre una base anteriormente aplicada con producto al agua para evitar descomposición del soporte aplicado por efecto del componente solvente de este producto.
- Por lo anteriormente descrito, es recomendable realizar una prueba previa ante dudas de resultado óptimo.
- Se ha de tener la precaución de no aplicar en lugares cerrados sin una ventilación suficiente. Además de usar protección respiratoria en caso de ser necesario.
- Es un producto nocivo por inhalación y en contacto con la piel.
- Mantener alejado de fuentes de calor y llamas, en el envase original herméticamente cerrado y a cubierto.

DATOS TECNICOS

- | | |
|--------------------------|--|
| - Resina | acrílica Pura |
| - Disolvente | Aromáticos |
| - Densidad a 20 °C | 0,90 ± 0,05 gr/cm ³ |
| - Contenido en sólidos | 30 ± 1% |
| - COV | límite máximo 2010: 750; valor máximo 675 gr/l |
| - Secado al tacto | de 1 a 2 horas |
| - Repintado | de 4 a 6 horas |
| - Rendimiento aproximado | 8 – 10 m ² /l y mano |

PRESENTACION

Botes de 2,5 y 15 litros

El producto es estable si se almacena en su envase original herméticamente cerrado y al abrigo de la intemperie durante 2 años.

NOTA

Los datos aquí reflejados y las instrucciones de uso están basadas en nuestros actuales conocimientos, ensayos y experiencia, en ningún caso compromiso por nuestra parte. No exime al usuario de las comprobaciones de los productos para su correcta utilización.

Edición Marzo de 2014

Proclean, S.L. Calle Gesmils, 35-Nave 2-A 46183 L'Elia (Valencia)
Tno (0034) 961 656565 Fax: (0034) 961 656565 Web: www.sumumclay.es

