

## MOTIP CAR'S ROSTSCHUTZHAFTGRUND

## Technisches Merkblatt



Die ideale Grundierung als Füller und Haftvermittler zwischen Untergrund und Endlackierung. Überlackierbar mit lufttrocknenden Acryl-, Kunstharz- und Nitro-Kombi-Lacken. Für Metall, Holz, Keramik, Stein, Karton, u.a.

**Art.-Nr.:** 730221, 740220, 100009, 693847, 218194, 385889

### Qualität & Eigenschaften

Hochwertige Nitro-Kombi-Qualität  
Besonders hohe Füllkraft  
Guter Verlauf, glatte Oberfläche  
Schnelltrocknend  
Schützt vor Rost  
Vermittelt beste Haftung des Decklacks auf dem Untergrund  
Dient der Glanzoptimierung des Decklacks  
Gewährleistet einen sparsamen Gebrauch des Decklacks  
Besonders verbrauchergerecht durch dauerhafte, applikationsfreundliche, gut schleif- und überlackierbare Qualität.  
Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich

### Physikalische & chemische Daten

Basis: Nitrokombi-Lack (NC)  
Farbname:

- rot
- grau
- weiß

Geruch: Lösemittel  
Glanzgrad: matt, 10 ±2  
Ergiebigkeit:

- 600 ML – 1.2 m<sup>2</sup>
- 400 ML – 0.8 m<sup>2</sup>
- 600 ML – 6 m<sup>2</sup>

Staubtrocken: 15 min  
Griffest: 30 min  
Durchgetrocknet: 2-4 h  
Untergründe: Metall, Holz, Keramik, Stein, Karton, u.a.  
Minimale Anwendungstemperatur:

- 10
- 10 °C

Maximale Anwendungstemperatur:

- 25
- 25 °C

Flammpunkt: n.a.  
Lagerstabilität: 10 Jahre  
Inhalt:

- 600 ML
- 400 ML

---

**Hinweise zur Benutzung**

Zu lackierende Fläche entrostet, anschleifen und säubern.  
Wenn nötig, spachteln.  
Der Untergrund muß sauber, trocken, rost- und fettfrei sein.  
Dose 2 Minuten schütteln.  
Evtl. an unauffälliger Stelle probesprühen.  
Kleine Vertiefungen und poröse Spachtelstellen durch mehrfach dünnes Aufsprühen und Schleifen egalisieren.  
Sprühentfernung ca. 25 cm.  
Nach Trocknung (ca. 2-4 Stunden) mit 600er Schleifpapier naßschleifen, säubern und trocknen lassen.  
Danach Decklackierung aufbringen.  
Überlackierbar mit Kunstharz- oder Acryl-Lacken; nicht auf Kunstharzlacke sprühen!

**Umweltgerecht**

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

**Entsorgung**

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

**Kennzeichnung**

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

**Stand: 5. September 2025** – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.