MOTIP RAL Automotive Paint

Technisches Merkblatt



Hochdeckender, schnelltrocknender Lack in den gängigsten Standardtönen nach der RAL-Norm. für Dekorlackierungen, Lackausbesserungen, Nach- und Neulackierungen am Auto. Geeignet für Metalle, aber auch zur Lackierung von Glas, Keramik, Stein und vielen anderen Untergründen.

Art.-Nr.: 880118, 880119, 880120, 880121, 880122, 880123, 880124, 880125, 880126, 880127, 880128, 880129, 880130, 880131, 880132, 880133, 880134, 880135, 880136, 880137, 880138, 880139, 880140, 880141, 880142, 880143, 880144, 880145, 880146, 880147, 880148, 880149, 880150, 880151, 880152, 880153, 880154, 880155, 880156, 880157, 880158, 880159, 880160, 880161, 880162, 880163, 880164, 880165, 880166, 880167

Qualität & Eigenschaften

Hochwertige Acryl-Qualität
Sehr gute Deckkraft
Dauerhafter Glanz
Ausgezeichnete Haftung
Hohe Oberflächenhärte bei gleichzeitig guter Elastizität
Guter Verlauf, glatte, polierfähige, schmutzunempfindliche Oberfläche
Schnelltrocknend
Geeignet für das Lackieren und Reparieren von Objekten im Innen- und Außenbereich
Sehr gute Farbtonbeständigkeit: wetterfest, lichtecht, UV-beständig (vergilbungsfrei)
Kratz-, stoß- und schlagfest

Physikalische & chemische Daten

Basis: Acryllack (AC)
Farbname:
- Signalgelb
- Goldgelb
- Hellelfenbein
- Rapsgelb
- Verkehrsgelb
- Melonengelb
- Blutorange
- Reinorange
- Verkehrsorange
- Tieforange
- Feuerrot
- Signalrot
- Karminrot
- Rubinrot
- Verkehrsrot
- Rotlila
- Ultramarinblau
- Enzianblau
- Lichtblau
- Kobaltblau
- Himmelblau
- Verkehrsblau
- Laubgrün
- Moosgrün
- Grasgrün
- Resedagrün
- Gelbgrün
- Silbergrau
- Eisengrau
- Anthrazitgrau
- Schwarzgrau
- Lichtgrau
- Ockerbraun
- Schokoladenbraun
- Cremeweiß
- Grauweiß
- Signalweiß
- Tiefschwarz
- Weißaluminium
- Graualuminium
- Reinweiß
- Verkehrsweiß

Geruch: Lösemittel
Glanzgrad:
- glänzend, >75
- seidenmatt, 25 ±5

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim – info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega – info-nl@european-aerosols.com

- matt, 10 ±2

Ergiebigkeit: 400 ML – 0.8-1.5 m²
Grifffest: 30 min
Durchgetrocknet: 24 h
Untergründe: Metalle, Glas, Keramik, Stein und vielen anderen Untergründen
Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C
Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C
Flammpunkt: n.a. °C
Inhalt: 400 ML

Hinweise zur Benutzung

Der Untergrund muß sauber, trocken und fettfrei sein.
Die Dose vor Gebrauch 3 Minuten gut schütteln.
Zum Farbtonvergleich zuvor Probesprühen und Lackverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.
Der Sprühabstand sollte 20-30 cm betragen.
Den Decklack im Kreuzgang in mehreren dünnen Schichten in einem Zeitabstand von 3-5 Minuten sprühen.
Nicht auf mit Kunstharz lackierte Flächen sprühen!

Umweltgerecht

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Stand: 4. August 2025 – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim – info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega – info-nl@european-aerosols.com