

Tipología

Baldosas cerámicas esmaltadas, prensadas en seco/gres porcelánico esmaltado prensado en seco-Group Bla GL - Annex G - EN 14411

Uso previsto del material

Baldosas para revestimiento de suelo y pared de uso interno y externo

Formato y espesor **61,5X61,5 cm sp. 9 mm**

Serie **FATTOAMANO**

Artículos **FATTOAMANO GRIS**

	CARACTERÍSTICAS	METODO DE PRUEBA	VALORES DECLARADOS
Dimensiones (W = tamaño de fabricación)	Largo y ancho 	UNI EN ISO 10545-2	W ± 0,6 %; max ± 2,0 mm
	Espesor 	UNI EN ISO 10545-2	W ± 5 %; max ± 0,5 mm
	Rectitud de los lados 	UNI EN ISO 10545-2	W ± 0,5 %; max ± 1,5 mm
	Ortogonalidad 	UNI EN ISO 10545-2	W ± 0,5 %; max ± 2,0 mm
	Llanura 	UNI EN ISO 10545-2	W ± 0,5 %; max ± 2,0 mm
Físico	Absorción 	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5 %
	Fuerza de rotura 	UNI EN ISO 10545-4	≥ 1300 N
	Módulo de rotura 	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²
	Resistencia a la abrasión 	UNI EN ISO 10545-7	PEI IV
	Resistencia al choque térmico 	UNI EN ISO 10545-9	Resistant
	Resistencia al Hielo 	UNI EN ISO 10545-12	Resistant
	Antideslizante 	DIN 51130	R9
Reacción al fuego 	-	A1 _{fl}	
Químico	Resistencia a las manchas 	UNI EN ISO 10545-14	≥ 4
	Resistencia a los productos químicos 	UNI EN ISO 10545-13	A/B