

Silikat Grundierung



INNEN UND
AUSSEN



STREICHEN



ÜBERARBEITBAR
NACH
12 STUNDEN

Gebrauchsfertig – farblos auftrocknend – tief eindringend – schnell trocknend – auf Silikatbasis

1. Produkteigenschaften und Anwendungsbereich

Spezial-Grundierung für nachfolgende Silikatfarbenanstriche im Außen- und Innenbereich. Geeignet für alle mineralischen Untergründe z. B. Kalkzement-, Zement- und Silikatputz, Kalksandsteinmauerwerk, Beton sowie intakte Mineral- und Silikatfarbenanstriche.

GISCODE: BSW60

Farbton

Farblos

Inhaltsstoffe

Polystyrolacrylat-Dispersion, Kaliwasserglas, Wasser, Additive

Dichte

Ca. 1,1 g/cm³

2. Verarbeitung

Verarbeitungstechniken

Streichen

Verarbeitungstemperatur

Nicht unter +5 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten.

Verbrauch

Ca. 100 ml/m² je Anstrich, unverdünnt.

Ca. 200 ml/m², Mischung 1 : 1 mit Wasser. (genaue Verbrauchsmengen durch einen Probeauftrag am Objekt ermitteln)

Verdünnen

Im Mischungsverhältnis 1 : 1 mit Wasser.

Abtönen/Mischen

Nicht abtönen oder mit andersartigen Materialien mischen, da ansonsten die produktspezifischen Eigenschaften nachteilig verändert werden.

Verarbeitungshinweise

Mit einem Pinsel, Flächenstreicher oder einer Deckenbürste gleichmäßig auftragen. swingcolor® Silikat-Grundierung 1:1 mit Wasser verdünnen. Sehr stark saugende Untergründe zweimal nass in feucht streichen. Glanzstellen vermeiden. Nicht Spritzen. Nicht zu streichende Untergründe (Glas, Keramik, Klinker, Natursteine, Pflanzen usw.) sorgfältig abdecken. Augen und empfindliche Haut vor Farbspritzern schützen, evtl. Spritzer sofort mit reichlich Wasser abwaschen.

Trockenzeit (bei +20 °C, 65 % r. F.)

Frühestens nach 12 Stunden mit Silikatfarben überarbeitbar. Niedrigere Temperaturen und/oder höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit entsprechend.

Vorbereitung und Anstrichaufbau

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, fest und fettfrei sein. Lose Teile mit einem Spachtel restlos entfernen. Leimfarben und kreidende Oberflächen vorher restlos abwaschen oder abbürsten. Neuputze

mind. 4 Wochen trocknen lassen. Nicht tragfähige Altanstriche sowie nicht anstrichgeeignete Wandbeläge inkl. Kleister- und Makulaturresten restlos entfernen.

Untergründe	Grundierung	Voranstrich	Zwischen- und Schlussanstrich
normal saugende Untergründe, z. B. Kalkzementputz, mineralische Altanstriche	-	1x Silikat-Innenfarbe oder Silikat-Fassadenfarbe, bis max. 20 % mit Wasser verdünnt	1 - 2x Silikat-Innenfarbe oder Silikat-Fassadenfarbe
stark saugende Untergründe, z. B. sandende Putze, Kalksandstein	1 - 2x nass in feucht mit Silikat-Grundierung, 1 : 1 mit Wasser verdünnt		

3. Nach der Verarbeitung**Entsorgung**

Die Verpackung ist aus Polypropylen (PP) und kann zur Wiederverwertung aufbereitet werden. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit eingetrockneten Resten können über den Hausmüll bzw. als Baustellenschutt entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben nach Abfallschlüssel-Nr. 080112 (gemäß AVV) entsorgen.

Werkzeugreinigung

Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

Lagerung/Transport

Kühl, aber frostfrei lagern.

Anbruchgebände dicht verschließen.

Wassergefährdungsklasse: WGK 1, nach AwSV

4. Wichtige Hinweise**Gefahrenhinweise**

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Sicherheitshinweise

P280.2 Schutzhandschuhe und

Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P501.1 Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P332/313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P337/313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P303/361/353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle verschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

P305/351/338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich-

Hotline für Allergiker und allgemeine Produktinformationen: 00800 32665500.

EU Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/h): 50 g/l (2007) / 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 30 g/l VOC.

5. Allgemeines

Alle Angaben und Werte sind das Produkt intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand geben, bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieses Merkblattes verlieren alle vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit. (6205)