

## ProfiDur Klarlack

seidenmatt

für außen und innen – hervorragender Verlauf  
als Grund- und Endbeschichtung auf Holz  
aromatenfrei



### 1. Produkteigenschaften und Anwendungsbereich

Geruchsmilder und aromatenfreier sowie strapazierfähiger und gelartig eingestellter Alkydharzlack. Für die Lackierung von allen Laub- und Nadelhölzern im Innen- und Außenbereich wie z. B. Türen, Vertäfelungen, Balken und Möbeln (nur Außenseiten).

**Farbton**  
Farblos

**Gisbau-Produktcode**  
M-KH02

**Glanzgrad**  
Seidenmatt

**Dichte**  
Ca. 0,9 g/cm<sup>3</sup>

**Inhaltsstoffe**  
Alkydharz, Silikate, Aliphaten, Glykolether, Additive.

### 2. Verarbeitung

**Verarbeitungstechniken**  
Rollen, streichen

**Verarbeitungstemperatur**  
Nicht unter +5 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten.

**Verbrauch**  
Ca. 70 - 90 ml/m<sup>2</sup> je Anstrich (genaue Verbrauchsmengen durch einen Probeauftrag am Objekt ermitteln)

**Verdünnen**  
Verarbeitungsfertig eingestellt.

**Abtönen/Mischen**  
Nicht abtönen oder mit anderen Materialien mischen.

**Verarbeitungshinweise**  
Vor Gebrauch stets gut aufrühren. Der Lack trocknet zunächst in einem erhöhten Glanzgrad auf. Nach ca. 10 Tagen wird der engültige Glanzgrad erreicht. Im Außenbereich unbehandeltes, direkt bewittertes Holz zum ausreichenden UV-Schutz mit-deckenden SCHÖNER WOHNEN Alkydharzlacken behandeln. Wenn Sie größere Flächen in Innenräumen lackieren möchten, z. B. Decken oder Holzvertäfelungen, empfehlen wir Ihnen den wasserverdünnbaren DurAcryl Klarlack seidenmatt einzusetzen.

**Trockenzeit (bei 20 °C, 65 % r. F.)**  
Nach ca. 4 Stunden ist ProfiDur Klarlack seidenmatt staubtrocken, klebfrei nach ca. 8 - 10 Stunden und überarbeitbar nach ca. 24 Stunden. Bei niedrigeren Temperaturen und/oder höherer Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trocknung entsprechend.

**Untergrundvorbereitung**

Die Verarbeitung erfolgt auf trockenen, sauberen, festen und trennmittelfreien Untergründen. Neues Holz anschleifen und gründlich entstauben. Der Feuchtigkeitsgehalt darf gemäß DIN 18 363 bei Nadelhölzern 15%, bei Laubhölzern 12% nicht überschreiten. Alte (intakte) Anstriche reinigen und gut anschleifen. Nicht tragfähige, z. B. abblätternde, Anstriche sowie vergrautes Holz, bis auf den tragfähigen Untergrund abschleifen. Löcher und Risse mit einem Holzkitt verfüllen.

Untergründe	Grundierung	Zwischenanstrich	Schlussanstrich
unbehandeltes Holz, außen	1x Holzschutzgrund*	1x ProfiDur Klarlack seidenmatt	1x ProfiDur Klarlack seidenmatt
unbehandeltes Holz, innen	1x ProfiDur Klarlack seidenmatt		
intakte Altanstriche	Schadstellen außen mit Holzschutzgrund*		

\* Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

**3. Nach der Verarbeitung****Entsorgung**

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke/Altfarben abgeben und nach Abfallschlüssel-Nr. 080111 (gemäß AVV) entsorgen.

**Werkzeugreinigung**

Sofort nach Gebrauch mit Schöner Wohnen Verdünnung aromatenfrei.

**Lagerung/Transport**

Anbruchgebinde dicht verschließen. Kühl und trocken lagern.

ADR/RID: 3. UN-Nr. 1263 / Wassergefährdungsklasse: WGK 1, nach VwVwS

**4. Wichtige Hinweise****ACHTUNG****Gefahrenhinweise**

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

**Sicherheitshinweise**

P501.1 Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen. P261.3 Einatmen von Dampf vermeiden. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. P303/361/353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

**Weitere Hinweise**

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. EUH208 Enthält 2-BUTANONOXIM, Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Bei Schleifarbeiten Staubmaske tragen.

EU Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/e): 400 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 400 g/l VOC.

**5. Allgemeines**

Alle Angaben und Werte sind das Produkt intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand geben, bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieses Merkblattes verlieren alle vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit. Für weiter gehende Fragen stehen Ihnen unsere Experten unter der Telefonnummer +49 (0)180 535834437 (0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) zur Verfügung.

Stand: Mai 2014