



# DEKS OLJE® D.1

## HOLZ-SÄTTIGER

<b>Produktbeschreibung</b>	Sättigungs- und Tränköl - Seidenmatt.
<b>Eigenschaften</b>	Dünnflüssiges transparentes Öl mit höchster Kriechfähigkeit stabilisiert das Holz vollkommen nach Trocknung kein Schrumpfen und Quellen des Holzes.
<b>Einsatzgebiete</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hervorragende Ergebnisse bei der Konservierung von schwer zu imprägnierenden Hartholz-Gartenmöbeln und -Terrassen.</li><li>• Für Holzfußböden, Fenster, Türen usw.</li><li>• Für Holzbauteile im Außen- und Innenbereich (bei Verarbeitung im Innenbereich aufgrund langer „offener Zeit“ über mehrere Tage ausreichend lüften).</li><li>• Verhindert nach vollständiger Trocknung Wasseraufnahme und damit Schrumpf und Quellen des Holzes.</li><li>• Unterstützt weich gewordene Holzteile.</li><li>• Stoppt die Ausbreitung bereits vorhandener Blaufäule.</li><li>• Als Schleifflüssigkeit beim Nassschleifen bei der jährlichen Überarbeitung von DEKS OLJE® D.2* Anstrichen.</li></ul>
<b>Vorbereitung</b>	<p>Befolgen Sie je nach Untergrund und Zustand die entsprechenden Anweisungen im Folgenden. Tropische Hölzer sind dicht, enthalten natürliche Öle und glänzen meist, wenn sie neu sind. Diese verschiedenen Eigenschaften verhindern ein gutes Eindringen von DEKS OLJE® D.1. Eine Vorbereitung des Holzes ist erforderlich.</p> <p><b>Neues Holz:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Befolgen Sie je nach Untergrund und Zustand die entsprechenden Anweisungen im Folgenden. Untergrund mit denaturiertem Alkohol und mehreren nicht fuselnden Tüchern entfetten.</li><li>- Das Holz anschleifen, um die Poren zu öffnen (Korn 80).</li></ul> <p><b>Graues, dunkel gewordenes unbehandeltes Holz:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Reinigung mit NET-TROL®* pur.</li><li>- Nötigenfalls mit Korn 80 schleifen.</li></ul> <p><b>Graues, schwarz gewordenes Holz, das schon einmal geölt worden ist:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Das Holz mit dem System "AQUANETT®*" und NET-TROL®** entölen.</li><li>- Nötigenfalls mit Korn 80 schleifen.</li></ul> <p><b>Holz, das vorher gestrichen, lackiert oder lasiert worden ist:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Abbeizen oder schleifen.</li></ul> <p><b>Hinweis:</b> Nach dem Schleifen/Anschleifen den Untergrund immer sorgfältig entstauben. Nach einer Reinigung mit NET-TROL®* oder AQUANETT®*, das Holz nach dem Abspülen trocknen lassen (3 Tage bei trockenem Wetter, max. Feuchtigkeitsgehalt des Holzes: 18%).</p>
<b>Empfehlungen vor der Anwendung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Das Produkt gut aufrühren. Gebrauchsfertig.</li><li>• Auf Holz ohne jede Behandlung/Beschichtung in Faserrichtung auftragen.</li><li>• Alles abdecken, was nicht behandelt werden soll, Pflanzen inbegriffen.</li><li>• Auftragen zwischen +5°C und +35°C. Nicht in praller Sonne oder auf sehr heißes Holz auftragen.</li><li>• Für eine optimale Trocknung sollte die relative Luftfeuchtigkeit um die 50% betragen. Die geltenden Normen und technischen Vorschriften sind einzuhalten.</li><li>• Nicht auftragen, wenn innerhalb von 48 Stunden Kälte oder Regen zu erwarten sind.</li><li>• Niemals zwischen den Schichten trocknen lassen.</li><li>• Beim Auftragen mit einer Farbpistole nach und nach mit einem Pinsel verschlichten.</li></ul>

## Anwendung

- Vor und während dem Auftragen umrühren.
- Eine Schicht DEKS OLJE® D.1 auftragen. Das Produkt 15-20 Minuten einziehen lassen.
- Behandlung wiederholen, bis der Untergrund gesättigt ist (Holz nimmt nichts mehr auf).
- Achten Sie darauf, das Öl niemals zwischen den Schichten trocknen zu lassen (Auftrag nass in nass).
- Ist das Holz gut gesättigt (15 bis 20 Min. nach Auftragen der letzten Schicht), das überschüssige Produkt immer verteilen oder mit einem sauberen Tuch abwischen, um beim Trocknen jede Spur von Glanz zu vermeiden.
- Niemals zwischen den Schichten schleifen.
- Begehen einer Terrasse: 48 bis 72 Std. (je nach Witterungsbedingungen).

## Pflege und Instandhaltung

- Wenn das Holz beginnt, sich im Laufe der Zeit aufzuhellen (Auswaschen durch Witterung), sollte mit der Pflege begonnen werden.
- Auf sauberem und trockenem Untergrund arbeiten.
- Nur Bereichen, bei denen es notwendig ist, eine einzige Schicht DEKS OLJE® D.1 auftragen, ohne vorher zu schleifen, abzubeizen oder zu entölen. Stellenweise Ausbesserungen sind möglich.

## Eigenschaften

**Aussehen:** Matte „geölte Oberfläche“.

**Bindemittel:** Alkydharze.

**Lösungsmittel:** Lösungsmittel.

**Dichte (bei +20°C):** 0.852 ± 0.05.

**Viskosität:** Dünnflüssig.

**Feststoffgehalt:** 27% ± 1.

**Flammpunkt:** > +60°C.

**Verpackungen:** 1 l, 2,5 l, 20 l, 200 l.

**Farbton:** Farblos.

**Haltbarkeit:** Mindestens 2 Jahre in der ungeöffneten Originalverpackung.

**Aufbewahrung:** Geschützt vor Frost und höheren Temperaturen.

**Aussehen in der Dose:** Bernsteinfarbene Flüssigkeit.

**Werkzeuge:** Bürste, Rolle, Spritzpistole.

**Verdünnung:** Nicht verdünnen. Gebrauchsfertig.

**Reinigung der Werkzeuge:** Terpentinersatz.

**Verarbeitungsbedingungen:** Nicht bei einer Luft- und Holztemperatur unter +5°C oder über +35°C verarbeiten.

**Ergiebigkeit:** 8 bis 12 m<sup>2</sup>/L.

**Einwirkzeit bei 20°C:** - Handtrocken: 24 Std.

- Betreten einer Terrasse: 48 bis 72 Std.

**VOC (Richtlinie 2004/42/EG):** Max. 628 g/l.

**Sicherheit:** Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt und die Texte auf der Verpackung, die geltendem Recht entsprechen.

## Stand

Juli 2012

\* Gleicher Hersteller

