

Coeck Blokkenlijm (Voorgemengde mortel)

Blokkenlijm is een industrieel vervaardigde, droge lijm op basis van fijn wit zand, witte bindmiddelen en hulpstoffen. De Blokkenlijm is drager van het CE label conform NBN EN 998-2:2016 en valt onder klasse M10, mits een correcte plaatsing.

Toepassingen

De Blokkenlijm is geschikt als dunbed lijmmortel voor gerectificeerde betonblokken, cellenbeton-, kalkzandsteenblokken en snelbouwstenen voor binnen- en buitentoepassingen evenals voor de afwerking van cellenbetonblokken met een maximale dikte van 10 mm.

Technische kenmerken

- Sterkteklasse M10
- Kleur Wit

Kwaliteit

- Product Norm EN 998-2:2016
- Beoogd gebruik Fabrieksmatig vervaardigde lijmmortel, te gebruiken voor al dan niet dragende muren, kolommen en scheidingswanden in cellenbetonblokken voor binnen en buiten.
- Reactie bij brand A1

Uitvoeringen



281752

Artikelnr	Verpakking	Bestelh.	Aantal st per pal
281752	25 kg	24	24

Coeck biedt verschillende voorgemengde mortels aan. Voor het volledige assortiment en verdere informatie zoals prestatieverklaring, veiligheidsfiche, plaatsingsinstructies ed verwijzen we u graag naar onze website www.coeck.be/voorgemengde_mortels.

Plaatsingsvoorschriften

Toepassingsvoorwaarden

- Gebruikstemperatuur: van +5°C tot +35°C.
- Breng niet aan op een bevroren of ontdooiende ondergrond. Breng niet aan bij vorst- en regenrisico binnen de 24 uur.
- Voeg geen extra toeslagstoffen toe, of meng niet met andere producten.
- De technische gegevens hebben betrekking op een temperatuur van 20°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50%. Bij lagere temperaturen duurt de binding en de verharding langer. Hogere temperaturen verkorten de bindings- en verhardingsduur.

Vorbereiding

- De ondergrond moet vorstvrij, zuiver en vetvrij zijn.
- Verwijder vet, olie en andere substanties die nadelig zijn voor de hechting van de lijm.
- Om een goede hechting te verkrijgen dienen de blokken minstens 24 uur voor de verwerking voldoende bevochtigd te worden, zonder ze te verzadigen met water.

Onze informatie wordt steeds met de meeste zorg samengesteld. De technische gegevens, aanbevelingen, tekeningen en voorschriften worden alleen ten titel van inlichting gegeven. Neem contact op met ons voor andere toepassingen dan deze vermeld op dit document. Coeck NV behoudt het recht hun kenmerken ten allen tijde te veranderen zonder voorafgaande verwittiging. Deze productfiche vervangt alle voorgaande versies.

Info@coeck.be

+32(0)3 880 75 00

www.coeck.be

COECK
FUTUREPROOF SINCE 1929

Gebruiksaanwijzing

- Maak Coeck Blokkenlijm aan met zuiver water: ongeveer 28 % of 7 l water per zak van 25 kg.
- Giet ca. 75 % van het nodige water in een kuip (5,25 l per zak van 25 kg).
- Voeg de gewenste hoeveelheid Blokkenlijm toe.
- Voeg tijdens het mengen het restant water toe tot een homogene, klontervrije lijm bekomen wordt.
- Meng de specie met behulp van een mechanische menger gedurende 3 minuten tot een homogene en klontvrije specie.
- De specie is klaar voor gebruik wanneer deze egaal van kleur is en er geen natte of droge plekken meer in zitten.

Verwerking

- Verwerkingstijd 2 à 4 uur
- Bindtijd 10 min
- De aangemaakte lijm is 2 tot 4 uur verwerkbaar, afhankelijk van de omstandigheden.
- De blokkenlijm met een dikte van 2 tot 3 mm over de volledige breedte van de blok aanbrengen met de dunbed techniek met een truweel, lijmkam of specifiek gereedschap.
- De blokken plaatsen en afstellen met een rubberen hamer.
- De overtollige blokkenlijm afschrappen en verwijderen binnen de 10 minuten na aanbrengen, vóórdat deze is uitgehard.

Nazorg

Na verwerking het oppervlak gedurende minimum 3 dagen vochtig houden en beschermen tegen slagregen en uitdroging door wind en hitte:

- Bescherm het oppervlak door het te bedekken met plastic folie.
- Bevochtig het oppervlak regelmatig indien de gestorte delen te groot zijn om te kunnen afdekken met folie.

Aandachtspunten

- Maak niet meer aan dan datgene u in een korte tijdspanne kan verwerken.
- Indien de binding reeds is ingetreden mag deze niet opnieuw worden gemengd of gebruikt.
- Reinig het gebruikte gereedschap met water.
- Verharde Blokkenlijm kan alleen mechanisch verwijderd worden.

Dosering

+/- 7 l water per zak van 25 kg geeft +/- 17 l specie

Verbruik

1 zak Blokkenlijm geeft ca 17 liter aangemaakte specie en is voldoende voor $\pm 1 \text{ m}^3$ blokken:

- Blok 60x5x25 cm met 3 mm voeg: $\pm 1,3 \text{ kg/m}^2$
- Blok 60x7x25 cm met 3 mm voeg: $\pm 1,8 \text{ kg/m}^2$
- Blok 60x10x25 cm met 3 mm voeg: $\pm 2,6 \text{ kg/m}^2$

Bewaarcondities

12 maanden, vanaf de productiedatum aangegeven op de verpakking, indien droog en in de originele verpakking ongeopend bewaard

Onze informatie wordt steeds met de meeste zorg samengesteld. De technische gegevens, aanbevelingen, tekeningen en voorschriften worden alleen ten titel van inlichting gegeven. Neem contact op met ons voor andere toepassingen dan deze vermeld op dit document. Coeck NV behoudt het recht hun kenmerken ten allen tijde te veranderen zonder voorafgaande verwittiging. Deze productfiche vervangt alle voorgaande versies.

Versie 12-2025

info@coeck.be

+32(0)3 880 75 00

www.coeck.be

 **COECK**
FUTUREPROOF SINCE 1929