

Technisches Datenblatt

Laminatfußboden

Qualitätsmanagement ISO 9001:2015
Code TDEF001
Revision Mar-26

Trägerplatte	HDF+ (E1, CARB2/TSCA VI)
Profil	CLIC it!

Erklärte Leistungen gemäß EN 14041

Formaldehydgehalt gemäß EN 717-1	E1	Gleitwiderstand gemäß EN 13893	DS ≥ 0,3
Wärmeleitfähigkeit gemäß EN 12667	0,13 W/(m*K)	Brandverhalten gemäß EN 13501-1	Cfl-s1

Klassifizierungsanforderungen und allgemeine Anforderungen gemäß EN 13329

Nutzungsstufe	31	32
Garantie Wohnbereich	15 Jahre	20 Jahre
Garantie Gewerbe	5 Jahre	5 Jahre
Abriebbeständigkeit Verfahren A gemäß ISO 24338	AC3 / ≥ 2.000 Zyklen	AC4 / ≥ 4.000 Zyklen
Stoßbeständigkeit (kleine/ große Kugel) gemäß EN 17368 / EN13329; Anhang C	≥ 10 mm ≥ 350 mm	≥ 35 mm ≥ 600 mm
Fleckunempfindlichkeit gemäß EN 438-2	Gruppe 1 + 2: Grad 5 Gruppe 3: Grad 4	Gruppe 1 + 2: Grad 5 Gruppe 3: Grad 4
Dickenquellung gemäß ISO 24336	≤ 18 %	≤ 18 %
Eindruck nach konstanter Belastung gemäß ISO 24343-1	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm
Auswirkung eines Möbelfußes gemäß EN ISO 16581 (Fuß Typ0)	keine sichtbaren Veränderungen oder Schäden	keine sichtbaren Veränderungen oder Schäden
Stuhlrollenversuch gemäß EN ISO 4918	10.000 Zyklen	15.000 Zyklen
Verbindungsfestigkeit längs/quer gemäß ISO 24334	keine Anforderung	≥ 1,0 kN/m / ≥ 2,0 kN/m
Maßtoleranzen der Diele gemäß EN 17539	Länge ± 0,5 mm Breite ± 0,1 mm Dicke ± 0,5 mm	Länge ± 0,5 mm Breite ± 0,1 mm Dicke ± 0,5 mm

Format & Verpackung

Deckmaß in mm (Länge x Breite)	Classic 1.292 x 193		
	7 mm	8 mm	
Gesamtdicke in mm	7 mm	8 mm	
Nutzungsstufe 31	✓		
Nutzungsstufe 32		✓	
Nutzungsstufe 33			
Kantenfase, ohne	✓	✓	
Kantenfase, längsseitig			
Kantenfase, umlaufend	✓	✓	
Kantenfase, umlaufend + 1			
Angaben Paket	Stück	10	8
	m ²	2,49	1,99
	kg (+/- 5%)	16,38	15,07
Angaben Palette	Pakete je Pal.	52	60
	m ²	129,67	119,69
	kg (+/- 5%)	852	904

Weitere Informationen finden Sie auf der Rückseite



Allgemeine Informationen

Eine sorgfältige Überprüfung der eingehenden Materialien ist ein wesentlicher Bestandteil jeder Geschäftstransaktion. Die Handhabung und Lagerung des Fußbodens muss mit Sorgfalt erfolgen. Die Fußbodenpakete sind auf ebenen und trockenen Untergrund, frost- und witterungsgeschützt in einem geschlossenen Gebäude zu lagern. Wir empfehlen, die Endprodukte vor der Installation mindestens 48 Stunden lang gemäß dem erwarteten Raumklima (> 18 °C, 40 - 70 % relative Luftfeuchte) zu konditionieren. Klimatisiert wird im verpackten Zustand, flach liegend mit einem Mindestabstand von 50 cm zu allen Wänden. Vor und während der Verlegung sind die Bodenelemente auf eventuelle Fehler zu prüfen. Beschädigte oder anderweitig abweichende Bodenelemente dürfen nicht verlegt werden und sollten zum Händler retourniert und ausgetauscht werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.egger.com

Farbanpassung und Oberflächenstruktur

Da aufgrund von inhärenten Abweichungen im Substrat geringfügige Farbabweichungen auftreten, empfehlen wir, Komponenten, die nebeneinander verwendet werden, aus derselben Produktionscharge auszuwählen, um die Farbverträglichkeit sicherzustellen.

Vorläufigkeitsvermerk

Dieses technische Datenblatt wurde nach bestem Wissen und mit besonderer Sorgfalt erstellt. Es dient als Information und beinhaltet keine Zusicherung von Produkteigenschaften oder Eignung für bestimmte Verwendungszwecke. Für Druckfehler, Normfehler und Irrtümer kann keine Gewähr übernommen werden. Zudem können aus der kontinuierlichen Weiterentwicklung von EGGER Fußböden sowie aus Änderungen an Normen sowie Dokumenten des öffentlichen Rechtes technische Änderungen resultieren. Daher kann der Inhalt dieses technischen Datenblattes weder als Gebrauchsanweisung noch als rechtsverbindliche Grundlage dienen.