



TECHNISCHES DATENBLATT

LANDHAUSDIELE EICHE BREGENZ

Rustikal, Fase, Natur geölt, DD-Klick, Gebürstet

EAN 4260277620363
Zollimportcode 44187500000

PRODUKTAUFBAU

Länge	2200 mm
Breite	190 mm
Stärke	14 mm
Nutzschicht	3 mm Eiche (Quercus Robur)
Mittellage	ca. 9 mm Pappel (Populus Simonii)
Gegenzug	ca. 2 mm Pappel (Populus Simonii)
Fase	4-seitig, 0,5 mm
Sortierung	rustikal (EF)
Rel. Feuchtigkeit	7 - 9 %
Flächengewicht	ca. 7,6 kg/m ²

OBERFLÄCHE

Finish	WOCA-Naturöl, wohnfertig versiegelt
Beschichtung	3 Schichten
Oberfläche	klar geölt, gebürstet

WESENTLICHE EIGENSCHAFTEN (EN 14342:2013)

Dauerhaftigkeit	Klasse 1 / 3240 N
Rutschfestigkeit	NPD
Brandverhalten	Dfl-s1
Emission von Formaldehyd	E1
Emission von Pentachlorphenol	≤ 5 ppm
Wärmeleitfähigkeit	0,128 W/(mK)
Bruchfestigkeit	NPD
Gleitwiderstand	NPD

VERPACKUNG

Paket	8 Stück, ca. 3,34 m ² (inkl. 1 Kurzdiele, min. 600 mm)
Palette	40 Pakete, ca. 133,8 m ²



TECHNISCHES DATENBLATT

VERLEGUNG & FUSSBODENHEIZUNG

System	DD-Klicksystem
Verlegung	schwimmend oder vollflächige Verklebung
Empfehlung	stirnseitige T-Verleimung der Dielen
Untergrund	Beton, Sperrholz (Dampfsperre bei schwimmender Verlegung)
Rel. Luftfeuchtigkeit	40 - 60 %

Fußbodenheizung:

Geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung. Maximale Oberflächentemperatur 27 °C (auch unter Teppich/Möbeln). Maximale Estrich-Restfeuchte vor Verlegung: 1,8 % CM (Zementestrich) bzw. 0,3 % CM (Anhydritestrich).

Pflege:

Der Boden ist mehrfach mit oxidativ aushärtendem Naturöl wohnfertig versiegelt und muss im privaten Wohnbereich nach dem Verlegen nicht weiter behandelt werden. Eine fachmännische Erstpflege wird im Wohnbereich empfohlen und ist im Objektbereich zwingend nötig. Laufende Wischpflege mit WOCA Holzbodenseife, ggf. Behandlung mit Refresher/Öl. Auf gleichmäßige rel. Luftfeuchtigkeit (40 - 60 %) achten - leichte Fugenbildung in der Heizperiode ist beim Naturprodukt Holz normal und kein Reklamationsgrund.

UMWELT, GARANTIE & KONFORMITÄT

VOC-Emissionen	geprüft durch Fraunhofer WKI, AgBB-2021-konform
TVOC nach 28 Tagen	0,064 mg/m ³ (Grenzwert ≤ 1,0 mg/m ³)
Formaldehyd	0,002 mg/m ³ (Grenzwert ≤ 0,12 mg/m ³)
Krebserregende VOC	keine nachgewiesen
Normen	EN 14342, DIN EN 16516, AgBB 2021
Garantie	15 Jahre im Wohnbereich (Bedingungen gelten)