

STEICO*multi primer*

Lösemittelfreier Haftgrundvermittler



Lösemittelfreier Haftgrundvermittler für poröse Untergründe wie Holzfaserplatten

- Lösemittelfrei
- Verarbeitbar ab -10 °C
- Starke Tiefenwirkung
- Schnelle Abluftzeit, gute Wasserstandsfestigkeit
- Effizienter Materialauftrag durch praktische Spenderflasche

Einsatzbereich



- Haftvermittlung /Haftverbesserung von Verklebungen mit STEICO-*multi tape*

Technische Daten

Verarbeitungstemperatur min	- 10 °C
Basis	wässrige Acrylat- Polymerdispersion
Filmeigenschaft	elastisch (nach Aushärtung)
Reichweite für 1 kg	+ STEICOmulti tape F 100mm ca. 35 m + STEICOmulti tape F 150mm ca. 25 m
Lagerfähigkeit (ungeöffnet)	12 Monate
Abluftzeit	~ 14 (bei +20°C / 50% relativer Luftfeuchte) min

Lieferformen

Lieferung in handlichen Kartons

Lieferform	Gewicht/St. [kg]	Größe [ml]	Anzahl/Pak. [St.]
Flasche mit Dispenser	1,10	1000	6

Gewicht und Verpackung

Lieferung in handlichen Kartons

Gew./m ² [kg]	Gew./St. [kg]	Gew./Pak. [kg]	Verp./Pak. Papier/Kart. (ca.) [kg]
1,00	1,1	7,00	0,30

STEICO*multi primer*

Lösemittelfreier Haftgrundvermittler

Hinweise

Lagerung

- Trocken lagern bei +15 °C bis +25 °C;
- Vor Hitze, Kälte und UV-Strahlung schützen;

Arbeitsschutz und Sicherheit

- Zusätzliche Hinweise des Sicherheitsdatenblattes sind zu beachten.

Entsorgung

- Ausgehärtete Materialreste nach EAK 17 09 04 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle) entsorgen.

Bearbeitung

- Pinsel oder Lackrolle

Verarbeitung

- Gebinde vor Verarbeitung gut aufschütteln
- Das Material wird über die Führungsöffnung des Gebindes auf den Untergrund aufgetragen und mit Pinsel oder Lackrolle gleichmäßig verteilt. Der Untergrund muss hierfür trocken, fett- und staubfrei sein
- Vor dem Aufbringen und Anpressen von STEICO*multi tape* den STEICO*multi primer* bis zur Transparenz ablüften lassen (Farbänderung erlaubt optische Kontrolle)
- Der STEICO*multi primer* kann im frischen Zustand mit Wasser entfernt werden. Bei ausgehärtetem Primer ist die Reinigung in der Regel nur mechanisch möglich

Zertifikate und Qualitätsmanagement



Legende

Abkürzungen:

Pal. Palette

Gew. Gewicht

Verp. Verpackung

Pak. Paket

St. Stück

DEU Deutschland

AUT Österreich

CHE Schweiz

STEICO*multi primer*

Lösemittelfreier Haftgrundvermittler

Disclaimer

Verantwortlich für den Inhalt

STEICO SE

Otto-Lilienthal-Ring 30

85622 Feldkirchen

Web www.steico.com

Mail info@steico.com

Version: 4

Datum: 2026-07-13

Haftungsinformationen

Die Inhalte dieses Dokuments wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Anwendbare Normen und Vorschriften können sich jedoch entwickeln. STEICO übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der dargestellten Normen und Vorschriften. Prüfen Sie immer die Einhaltung der Normen und Vorschriften und die Eignung unserer Produkte für den konkreten Anwendungszweck und nehmen Sie bei Bedarf entsprechende Anpassungen bei der Ausführung vor.

STEICO übernimmt keine Verantwortung für die Vollständigkeit, Richtigkeit oder Qualität der Informationen von Dritten.

Regionale Gültigkeit: DEU, AUT, CHE

Es gilt die jeweils aktuellste Version dieses Dokuments. Diese Version finden Sie unter:

http://www.steico.com/tds_steicomulti_primer_deu-aut-che_de