

Xylazel Soluciones Pintura Antihumedad

1.- Descripción del producto

Clase de producto	<p>Pintura especialmente para paredes con problemas de humedad y salitre. Bloquea manchas provocadas por la presencia de humedad en las paredes y evita la eflorescencia de sales. Formulada con resinas acrílicas especiales que permite una muy buena penetración y adherencia en superficies porosas.</p> <p>Deja respirar la pared estableciendo un equilibrio de humedad con el ambiente, sin que la humedad se almacene en el muro y provoque más daños.</p> <p>Se puede aplicar sobre soportes ligeramente húmedos y resiste los álcalis.</p> <p>Es una pintura elástica que soporta bien las pequeñas grietas que puede haber de un muro.</p> <p>Contiene conservantes que previenen la aparición de mohos y algas en la pintura.</p> <p>Se puede tinter con pastas universales, pero éstas, por su contenido en sustancias sensibles al agua, pueden perjudicar sus cualidades de bloqueo.</p>
Características	<ul style="list-style-type: none"> - Alta resistencias a la humedad y eflorescencias. - Resistencia a las superficies alcalinas. - Con conservante para mohos y algas - Transpirable. - Elástica que soporta bien pequeñas grietas del muro - Secado rápido. - Fácil de aplicar. No gotea. - Débil olor que desaparece cuando seca. - Base agua.
Campos de aplicación	Paredes en interior y exterior que tengan problema de humedad y salitre
Color	Blanco mate.
Envases	750 ml y 4L

2.- Datos técnicos

Datos	Densidad a 20º C aprox. 1,38 g/ml Rendimiento: Aprox. 8- 10 m2/L por mano según superficies.
--------------	---

 +34 986 343 424 y + 34 932 412 424 / servitecnico@xylazel.com

Norte

 Gándaras de Prado - Budiño
 Telf.: +34 986 343 424 - Fax: +34 986 346 240.
 36400 PORRIÑO. (Pontevedra).
comercial@xylazel.com

Centro

 Avda. Fuentemar, 16 - oficina 1.
 Telf.: +34 916 731 111 - Fax: +34 916 738 693.
 28823 COSLADA (Madrid).
madrid@xylazel.com

Nordeste

 C/ Muntaner 198 - 200.
 Telf.: +34 932 412 424 - Fax: +34 932 412 539.
 08036 BARCELONA.
barcelona@xylazel.com

Levante

 C/ Pascual y Genís, 10, 4º D.
 Telf.: +34 963 941 054 - Fax: +34 963 941 078.
 46002 VALENCIA.
valencia@xylazel.com


 Gándaras de Prado - Budiño s/n
 Apartado 91. 36400 Porriño (Pontevedra)
 Telf.: +34 986 343 424 - Fax: +34 986 346 240

Secado	Secado de la superficie en condiciones normales en 2 horas. Repintado: 2 - 3 horas dependiendo de las condiciones ambientales.
---------------	---

3.- Modo de empleo

Preparación	Las paredes deben sanearse al máximo posible. Se deben localizar las fuentes de humedad (grietas, bajantes, etc.) y poner los medios para evitarlas. Si hay superficies de yeso o con ciertas masillas afectadas por la humedad, se deben reparar. El yeso no soporta paredes que estén húmedas. Si la humedad de la pared no se puede evitar, se debe eliminar la superficie de yeso o de masillas no resistentes. Los soportes degradados y pulverulentos deben ser reparados convenientemente. Si hay manchas de mohos y algas, estas deben ser limpiadas con Xylazel Protector Antimoho. La pintura puede aplicarse sobre soportes con cierta humedad, pero no sobre superficies en las que el agua gotee.
Modo de empleo	Remove el producto antes de usar. Aplique una o dos capas (según necesidad) sobre la pared mediante un rodillo o una brocha. Si los soportes son muy porosos se puede diluir la pintura en la primera mano (20%). Después de dos horas la pintura habrá secado y se podrá dar una segunda mano. La pintura puede ser repintada con otras pinturas de color.
Limpieza de útiles	Agua y jabón.

4.- Indicaciones Especiales

Almacenamiento y manipulación	No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas por debajo de 5º C, ni superiores a 30º C. En el uso del producto, tomar las medidas generales de protección e higiene. Evitar que el producto alcance los cursos de agua. Consultar la ficha de datos de seguridad antes de utilizar el producto.
--------------------------------------	--

5.- Condiciones generales

Los datos facilitados son orientativos y de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten a nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones generales de Venta y Suministro.

 +34 986 343 424 y + 34 932 412 424 / servitecnico@xylazel.com

Norte
Gándaras de Prado - Budiño
Telf.: +34 986 343 424 - Fax: +34 986 346 240.
36400 PORRIÑO. (Pontevedra).
comercial@xylazel.com

Centro
Avda. Fuentemar, 16 - oficina 1.
Telf.: +34 916 731 111 - Fax: +34 916 738 693.
28823 COSLADA (Madrid).
madrid@xylazel.com

Nordeste
C/ Muntaner 198 - 200.
Telf.: +34 932 412 424 - Fax: +34 932 412 539.
08036 BARCELONA.
barcelona@xylazel.com

Levante
C/ Pascual y Genís, 10, 4º D.
Telf.: +34 963 941 054 - Fax: +34 963 941 078.
46002 VALENCIA.
valencia@xylazel.com


Gándaras de Prado - Budiño s/n
Apartado 91. 36400 Porriño (Pontevedra)
Telf.: +34 986 343 424 - Fax: +34 986 346 240