

## PREPARADO DE **ESCAYOLA** PARA MOLDURAS

### Moldeo y reparación en escayola Molduras, rosetones, plafones y falsos techos



#### PRESENTACIÓN

1 kg Ref.: 70215-001

4 kg Ref.: 70215-002

#### CAMPOS DE APLICACIÓN

Útil y económico para moldear y reparar materiales decorativos de escayola como molduras, plafones, rosetones, falsos techos, etc. en interiores.

- Relleno de grietas y agujeros.
- Manualidades
- Moldeo

#### CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Acabado fino de color muy blanco y mate.
- No merma. Gran facilidad de lijado.
- Muy fácil aplicación. Rápido fraguado.
- Resistencia a la flexotracción: 35 kg/cm<sup>2</sup>.

#### APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE

##### Soporte

Los soportes deben estar sanos, secos y libres de polvo, grasas y ceras. Eliminar el polvo y sanear la superficie a tratar. Si el fondo es muy absorbente o disgregable, aplicar una imprimación como FIXATIN o FIXACRYL, diluidos. Aislar y proteger las partes metálicas con TODO TERRENO u otra imprimación anticorrosiva.

Humedecer el soporte antes de aplicar el producto.

##### Aplicación

Añadir medio litro de agua por kg de preparado de escayola y mezclar hasta conseguir una pasta consistente. No volver amasar una vez iniciado el fraguado.

Aplicar con una paleta o espátula en el relleno de huecos y con una llana en los tendidos. Limpiar con agua las herramientas inmediatamente después de usar.

Limpiar la herramienta con agua, inmediatamente después de usar.

#### PRECAUCIONES

No aplicar a temperaturas inferiores a 5° C.

## DATOS TÉCNICOS

Producto	
Composición	Sulfato de cal semihidratado modificado
Densidad aparente	0.75 ± 0.05 g/cc
Aspecto	Polvo
Color	Muy Blanco
Resistencia a la flexotracción	35 kg/cm <sup>2</sup>
Aplicación	
Temperatura Aplicación	Entre 5° y 35 ° C
Mezcla	0,5 l de agua por 1 kg de polvo
Herramienta	Paleta, espátula o llana
Limpieza Herramienta	Con agua, inmediatamente después de usar
Tiempo de trabajo	Aprox. 10 minutos a 20° C
Tiempo de fraguado	30 minutos a 20° C.
Tiempo de secado	Variables según espesor y condiciones climáticas

## SUMINISTRO

PRESENTACIÓN	UNIDADES/ CAJA	CANTIDAD PALET
Estuche cartón 1 kg con bolsa de plástico interior	10	63 cajas
Estuche cartón 4 kg con bolsa de plástico interior	4	28 cajas

## ALMACENAJE

Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de la humedad y de las heladas.

## SEGURIDAD

Exento de etiquetado de seguridad. Para mayor información consultar la Ficha de Datos de Seguridad.

### Nota de carácter general:

Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad, diríjase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.

Beissier, S.A.  
Txirrita Maleo, 14  
20100 Rentería (Guipúzcoa). Spain.  
Tel.: (+34) 902 100 250  
Fax: (+34) 902 100 249  
e-mail: beissier@beissier.es  
www.beissier.es

