

Technisches Datenblatt

Fensterbank



Profil	107	207	110	200	201
Trägerplatte Spanplatte E1 EN 312	P3	P3	P3	P3	P3
Beschichtung oben	HPL	HPL	HPL	HPL	HPL
Beschichtung unten	Gegenzugfolie mit PE-Schicht	Gegenzugfolie mit PE-Schicht	HPL	Gegenzugfolie mit PE-Schicht	Gegenzugfolie mit PE-Schicht
Aufdopplung Spanplatte E1 EN 312	—	P3	—	P3	P3
Verklebung EN 204	D3	D3	D3	D3	D3
Hinterkante	Melaminkante	Melaminkante	Melaminkante	Melaminkante	Melaminkante
Dicke (mm)	20	20	24	20	20
Fräsradius (mm)	3	3	12	9,3	9,3
Aufdopplungshöhe (mm)	—	40	—	40	70
Aufdopplungsbreite (mm)	—	25	—	25	20

Kennwerte:

A (Pos.)	B (Prüfmerkmal)	C (Prüfnorm)	D (Maßeinheit)	E (Prüfwerte)
1	Verhalten bei Abriebbeanspruchung	EN 438	U	≥ 150
2	Verhalten bei Stoßbeanspruchung	EN 438	N	≥ 15
3	Verhalten bei Kratzbeanspruchung	EN 438	Grad	mind. 2
4	Lichtechtheit	EN 438	Graumaßstab	≥ 4
5	Fleckenunempfindlichkeit Aussehen: - Gruppe 1 (Aceton) - Gruppe 2 (Kaffee) - Gruppe 3 (NaOH 25%, H ₂ O ₂ 30%, Schuhcreme)	EN 438 EN 438 EN 438	Grad Grad Grad	5 5 mind. 4
6	Brandverhalten	DIN 4102	—	B2

Beurteilung:

(Pos. 3)	Grad 2: gemäß Bewertungsskala
(Pos. 4)	Grad 4: gemäß Bewertungsskala
(Pos. 5)	Grad 5: keine sichtbare Veränderung
	Grad 4: leichte Veränderung von Glanzgrad und/oder Farbe, die nur unter bestimmten Betrachtungswinkeln sichtbar ist