

noma®alu





EN ALUMINIUM FOIL 18 µm PAPER-LAMINATED

DE ALUMINIUMFOLIE 18 µm PAPIERKASCHIERT

FR FEUILLE D'ALUMINIUM 18 µm DOUBLÉE D'UN PAPIER KRAFT

NL ALUMINIUMFOLIE 18 µm OP PAPIER GELAMINEERD

PRODUCT FEATURES - PRODUKTEIGENSCHAFTEN - PROPRIÉTÉS DU PRODUIT - PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Protects against moisture
- Ready for wallpapering

- Schützt vor Feuchtigkeit
- Tapezierfertig

- Protège de l'humidité
- Prêt à être tapissé

- Beschermt tegen vocht
- Klaar voor het behangen

09/2026

nmc

noma®alu

TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN - DONNÉES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Kraft paper, bleached **Kraftpapier, gebleicht** **Papier kraft blanchi** **Kraftpapier, gebleekt**	50 g/m^2
PE-LD	15 g/m^2
Aluminium 18µm	48,6 g/m^2
Area density **Nettodichte** **Grammage total** **Oppervlaktegewicht**	113,6 g/m^2 (Toleranz/tolerance +/- 7 g/m^2)
Tear strength (length) **Bruchkraft (Länge)** **Force de rupture (longueur)** **Scheurvastheid (lengte)**	>4,6 kN/m
Tear strength (width) **Bruchkraft (Breite)** **Force de rupture (largeur)** **Scheurvastheid (breedte)**	>2,7 kN/m
Elongation (length) **Dehnung (Länge)** **Élongation (longueur)** **Rek (lengte)**	>2,5 %
Elongation (width) **Dehnung (Breite)** **Elongation (largeur)** **Rek (breedte)**	>3,4 %
Additional compliance with the following standards **Zusätzliche Erfüllung folgender Normen** **Conformité supplémentaire des normes suivantes** **Bijkomende naleving van de volgende normen**	DIN EN ISO 536 (August 1996*) DIN EN ISO 1924-2 (April 1995)
Glue consumption **Kleberverbrauch** **Consommation de colle** **Lijmverbruik**	± 400 g/m2 noma®coll CP

noma®alu


APPLICATION - VERARBEITUNG - CONSEILS DE POSE - INSTRUCTIES VOOR PLAATSING

- The surface must be hard, clean, dust-free and dry: wash down the water-based paints, strip and sand the oil-based paintwork and strip off wallpaper.
- Coat the wall with **noma®coll CP** adhesive using a 1.5 mm toothed spatula.
- Stick the **noma®alu** with the aluminium surface against the wall. Then rub the surface.
- To ensure good coverage of joints, apply each length so that it overlaps the previous one by about 1 cm.
- Let it dry between 48 and 72 hours, then apply the covering, making sure that the seams of the **noma®alu** wall protection fall in the middle of the wallpaper strips.
- ADVICE: We advise you to apply an acrylic primer before hanging the wallpaper.

- Der Untergrund muss fest, staub- und fettfrei sein: abwaschen der Wasserfarben, abbeizen und abschleifen von Ölfarben und entfernen der Tapeten.
- **noma®coll CP** mit einem Zahnspachtel von 1,5 mm auf die Wandfläche auftragen.
- Die Alu-Seite von **noma®alu** gegen die Wand anbringen und mit einer Abreißschiene andrücken.
- Um die Nähte gut ab zu decken, die nächste Bahn von **noma®alu** 1 cm überlappend kleben
- 48 bis 72 Std. vor Anbringung des Wandbehangs trocknen lassen und darauf achten, dass sich die Nähte von **noma®alu** mittig unter der Tapete befinden.
- TIPP: Wir empfehlen das Auftragen eines Haftgrundes vor Anbringung der Wandverkleidung.

- Le support doit être propre, sans poussières et sec : enlevez les peintures à l'eau, décapez et poncez les peintures à l'huile et arrachez le papier peint.
- Enduisez le mur avec la colle **noma®coll CP** à l'aide d'une spatule crantée de 1,5 mm.
- Collez le **noma®alu** face alu contre le mur et marouflez.
- Afin de bien couvrir les joints, appliquer la bande suivante sur 1 cm de la bande précédente.
- Laissez sécher 48 à 72 heures, puis appliquez le revêtement en veillant à ce que les raccords de la protection murale **noma®alu** se situent au milieu du papier peint.
- CONSEIL : Nous conseillons l'application d'un primer acrylique avant la pose du papier peint.

- De ondergrond moet schoon, stofvrij en droog zijn: muren met verf op waterbasis dient u te wassen, verwijder olieverf en schuur de ondergrond en verwijder behangpapier.
- Strijk de muur in met **noma®coll CP** lijm met behulp van een gekartelde spatel van 1,5 mm.
- Kleef **noma®alu** met de aluminiumzijde tegen de muur. Wrijf stevig aan met een behangspatel.
- Om openstaande naden te vermijden, brengt u de volgende baan ongeveer 1 cm over de vorige baan aan.
- Laat 48 tot 72 uur drogen en breng dan de muurbekleding aan. Zorg ervoor dat de naden van de **noma®alu** muurbescherming zich in het midden van de baan van het behangpapier bevinden.
- TIP: Wij raden u aan om een acrylprimer aan te brengen vóór u het behangpapier hangt.



noma® alu

PRODUCT RANGE - PRODUKTSORTIMENT - GAMME DE PRODUITS - PRODUCT GAMMA

Type Typ Type Type	Width Breite Largeur Breedte	Length Länge Longueur Lengte	Thickness Dicke Épaisseur Dikte	Packaging unit Verpackungseinheit Unité d'emballage Verpakkingseenheid
18µm	0,5m	5m	0,07mm	8 rolls / box

LEGAL INFORMATION - RECHTSINFORMATION - INFORMATIONS LÉGALES - LEGALE INFORMATIE

This data sheet has been prepared in accordance with the current state of our knowledge. We reserve the right to make modifications without prior notice. Without a written agreement to the contrary, our studies, descriptions, notices, advice or other technical documents concerning the functionality, behaviour or performance of goods are supplied as an indication only according to the common use of the goods under normal conditions of application, use and climate (moderate European regions), or those indicated to us by customers in writing. Save for the existence of fraud or gross negligence on our part, these studies, recommendations and other technical documents do not engage our liability. It is the customer's responsibility to check that they are suitable for the intended use.

Dieses technische Datenblatt wurde gemäß unserem aktuellen Wissensstand erstellt. Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung jederzeit Änderungen vorzunehmen. Sofern nicht schriftlich anders vereinbart, dienen unsere Untersuchungen, Zeichnungen, Hinweise, Ratschläge und sonstigen technischen Unterlagen in Bezug auf Funktion, Verhalten und Leistung der Produkte ausschließlich zu Informationszwecken und beziehen sich jeweils auf den üblichen Gebrauch der Produkte bei normalen Anwendungs-, Einsatz- und Klimabedingungen (gemäßigtes europäisches Klima) bzw. auf die uns vom Kunden schriftlich mitgeteilten Hinweise. Sofern nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt, ist die Haftung auf Grundlage dieser Untersuchungen, Empfehlungen und anderer technischer Unterlagen ausgeschlossen. Es obliegt dem Kunden, sie zu überprüfen und die Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen.

La présente fiche a été rédigée conformément à l'état actuel de nos connaissances. Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications sans avertissement préalable. Sauf en cas de convention contraire par écrit, nos études, croquis, avis, conseils et autres documents techniques relatifs à la fonctionnalité, au comportement ou aux rendements éventuels des marchandises sont données à titre indicatif et en fonction de l'utilisation la plus commune des marchandises dans des conditions normales d'application, utilisation et climat (régions moyennes d'Europe) ou de ce qui est indiqué par écrit par le client. Sous réserve de l'existence de dol ou de faute grave de notre part, lesdites études, recommandations et autres documents techniques n'engagent pas notre responsabilité. Il incombe au client de les vérifier et de vérifier leur adéquation avec l'usage auquel il les destine.

Deze fiche werd opgesteld volgens de huidige stand van onze kennis. Wij behouden het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. Tenzij door ons schriftelijk bevestigd, zijn alle studies, schetsen, avis, raadgevingen of andere technische documenten over de eventuele functie, gedrag of prestaties van de goederen louter indicatief. Het materiaal kan alleen worden aangewend in functie van het meest courante gebruik bij normale toepassingen en klimaatomstandigheden (gematigd Europees klimaat) of in de omstandigheden die ons schriftelijk door de klant worden voorgesteld en door ons worden goedgekeurd. Onder voorbehoud van kwaad opzet of zware fout aan onze kant, vallen deze studies, aanbevelingen en andere technische documenten niet onder onze verantwoordelijkheid. Het is aan de klant om ze te controleren en na te kijken of het materiaal geschikt is voor het gebruik dat hij ermee beoogt.

LRQA CERTIFIED
ISO 9001 • ISO 14001

www.nmc.eu

NMC SA
Gert-Noël-Strasse – B - 4731 Eynatten
T: +32 87 85 85 00 – info@nmc.eu

nmc